+57 601 422 1400
ventas@artecola.com.co
artecola.com.co
@afix

BOLETIN TÉCNICO
ARTEMELT 7218

DESCRIPCIÓN

Artemelt 7218 es un adhesivo termofusible a base de etilen vinil acetato (EVA), resinas sintéticas, ceras y aditivos especiales, totalmente exento de cargas.

RECOMENDACIÓN

Indicado para el proceso de encuadernación debido a que posee una extraordinaria fuerza de adhesión sobre una gran variedad de tipos de papel, adicionalmente este adhesivo presenta excelente flexibilidad. Debe ser empleado en encuadernadoras automáticas.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Brookfield Thermosel* (Spindle 27/20 rpm a 150 °C)	3000 –5000 cP
Punto de Ablandamiento* (R&B)	75 – 90 °C
Apariencia*	Pellets de color blanco

*Especificaciones controladas por el Laboratorio de Aseguramiento de Calidad (ASC)

Curva de Viscosidad Brookfield Thermosel** (Spindle 27/20 rpm)	
150 °C	~ 3375 cPs
160 °C	~ 2500 cPs
170 °C	~ 1900 cPs
180 °C	~ 1500 cPs

** No constituye una especificación del producto

INSTRUCCIONES DE USO

Los sustratos a adherir deben estar secos y libres de polvo y aceites.

Temperatura de aplicación entre 150 y 180 °C.

Atención: Se recomienda bajar la temperatura de aplicación a la mitad en caso de que ocurra una parada de máquina superior a 15 minutos, esto se realiza con el fin de reducir la carbonización del adhesivo en el colero.

Para la limpieza de los coleros se recomienda el raspado en caliente con espátula de madera. Consulte siempre al fabricante de los equipos, para ampliar la información referente a la limpieza de los mismos.
No se debe mezclar con ningún otro adhesivo.

BENEFICIOS

- Alta velocidad de trabajo.
- Alto tack inicial.
- Excelente poder de adhesión.
- Excelente flexibilidad.
- La viscosidad y demás características de este producto se mantienen estables aunque sea refundido varias veces.
- Producto libre de solventes orgánicos.

SEGURIDAD

Los adhesivos hot-melt son aplicados a altas temperaturas, en caso de contacto con la piel, pueden causar quemaduras graves.
Antes de usar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información del Boletín Técnico (BT) y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
Preste atención sobre los peligros potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo, consideraciones

+57 601 422 1400
ventas@artecola.com.co
artecola.com.co
@afix

sobre disposición mencionadas en la FDS y en el envase.

Clase de riesgo para transporte (ONU) - No presenta riesgos.

VALIDEZ

Mientras el producto esté en su embalaje original y sellado puede ser usado hasta 24 meses después de la fecha de fabricación.

EMBALAJE

Bulto de 25 Kg.

ALMACENAMIENTO

Mantener en sitio cubierto y ventilado a una temperatura entre 10 y 35 °C. Debe prevenirse la luz solar directa y la condensación de humedad.

CONSULTORIA TECNICA

dpto.tecnico@artecola.com.co

01 8000 522 444

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión formato FT-ID-121: **01/01/2022**
Versión documento: **4**
Fecha de revisión documento: 14/10/2026
Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.