ARTECOLA®
Innovación para resultados

Av. Santa Rosa 410 – Zona Ind. Aurora
Ate • Lima 03 • Perú
Telf.: (51-1) 426-3066 •(51-1) 326-1946
Telefax: (51-1)326-3001
www.artecola.com

CEMENTO PL 285

INFORMACIÓN TÉCNICA

Descripción:	El **CEMENTO PL 285** es un adhesivo de contacto formulado en base a cauchos de policloropreno, resinas tacktificantes reactivas y un sistema de solventes balanceado.
Propiedades:	El **Cemento PL 285,** es un producto desarrollado para la industria de la madera, recomendado en procesos de laminación, post formado, tapicería y enchape. Es indicado para pegar materiales como HPL (Fórmica), aglomerado, maderas, corchos, papeles, melaminicos, espuma. Es un adhesivo de contacto termoreactivo, el cual permite reactivar su pegajosidad después de seco por medio de calor.
Datos técnicos:	Color: Ámarillo Porcentaje de Sólidos: 22.0 – 24.0 % Viscosidad Brookfield LVF(20ºC,Sp.3/10 rpm) : 2200 – 3000 cP Especificaciones controladas por el Lab. Control Calidad(LCC)
Instrucciones de uso:	Las superficies que se van a unir deben estar limpias de polvo y grasa. Su aplicación puede ser manual, por medio de brocha, espátula u otro similar. Unir las partes y hacer una buena presión para conseguir un buen contacto.
Presentación:	Envases de 4.5 galones,1 galón, 3 Lt, 2 Lt, 1 Lt, ½ Lt, 750 ml, 375 ml, 130ml, 120 ml, 60 ml.
Almacenaje:	Mantener en local cubierto y ventilado a una temperatura entre 15°C y 30ºC. En estas condiciones el producto, en su embalaje original y sellado, tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Seguridad:	Antes de usar este o cualquier otro producto químico, cerciórese de haber leído y entendido las informaciones que constan en la Hoja de Seguridad de los Productos Químicos. Preste atención a los potenciales riesgos y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo, consideraciones sobre las disposiciones mencionadas en la Hoja de Seguridad y en el envase. Al utilizar adhesivos a base de solventes, tenga en cuenta el peligro de incendio y los riesgos provenientes de la inhalación de los gases.

ARTECOLA®
Innovación para resultados

Av. Santa Rosa 410 – Zona Ind. Aurora
Ate • Lima 03 • Perú
Telf.: (51-1) 426-3066 •(51-1) 326-1946
Telefax: (51-1)326-3001
www.artecola.com

Soporte Técnico: El Departamento Técnico/Comercial de ARTECOLA tiene experiencia práctica en el uso de los productos y procesos de fabricación. Solicite asistencia a través de nuestro Departamento Comercial. Caso sean necesarias aclaraciones técnicas llame al soporte técnico.
Telf.: (51-1) 326-1946 **www.artecola.com.pe**
Av. Santa Rosa 410 – Zona Ind. Aurora Ate Lima 03 Perú.

Las informaciones y datos suministrados en este boletín están basados en experiencias prácticas y resultados de pruebas en nuestros laboratorios. Su objeto es dar una indicación sobre el empleo de nuestro producto. No nos responsabilizamos si no fueran seguidas nuestras instrucciones de uso de este producto. Este boletín no cubre todas las eventualidades de cada utilización específica, por lo tanto el cliente que esté interesado en utilizar nuestros productos debe probarlos dentro de sus condiciones particulares de aplicación. Este procedimiento es absolutamente necesario y debe ser hecho en cada nueva finalidad de aplicación del producto o alteración del proceso. Los clientes que hagan modificaciones durante el transcurso de su proceso de producción deben informarlo a Artecola. Sólo así estaremos aptos a suministrar informaciones más actualizadas a la empresa que está usando nuestros productos.