FICHA TÉCNICA

ARTEMELT HM 3180

Descripción	**Artemelt HM 3180** es un adhesivo termofusible a base de EVA, resinas sintéticas y aditivos especiales.

	Propiedades Fisicoquímicas	**Especificaciones**
Datos Técnicos	Viscosidad Brookfield Thermosel (Spindle 27/20 rpm a 150 °C)	2600 - 4000 cP*
	Punto de Ablandamiento (R&B)	75 - 85 °C*
	Aspecto:	Pellets de coloración blanca

*Especificaciones controladas por el laboratorio de Control y Calidad.

Campos y formas de aplicación	Este producto fue diseñado específicamente para su uso en encuadernación y encuadernadoras automáticas. Artemelt HM 3180 posee una extraordinaria fuerza de adhesión sobre la mayoría de papeles, además de una excelente flexibilidad. Temperatura de Aplicación: entre 150 – 180 °C. Los sustratos a adherir deben estar secos y libres de polvos y aceites. Se recomienda bajar la temperatura de aplicación a la mitad en caso de que ocurra una parada de máquina superior a 15 minutos, esto con el fin de reducir la carbonización del adhesivo.
Características	• Alta velocidad de trabajo • Elevado tack inicial • Excelente poder de adhesión • Excelente flexibilidad
Embalaje	Bulto por 25 Kg. Consulte al Centro de Relacionamiento con el Cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.
Seguridad	Los adhesivos Hotmelt son aplicados a altas temperaturas, en caso de contacto con la piel puede causar quemaduras graves. Antes de usar éste o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido las informaciones que aparecen en la ficha técnica y en la hoja de seguridad.

	Preste atención sobre los potenciales de riesgo y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo, consideraciones sobre las disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad y en el envase. Clase de riesgo para transporte (ONU) – No presenta riesgos.
Almacenamiento	Mantener en sitio cubierto, ventilado y alejado de fuentes de calor, a una temperatura entre 5 °C y 35 ºC. En estas condiciones, mientras el producto esté en su embalaje original y sellado puede ser usado hasta 24 meses después de la fecha de fabricación. Debe prevenirse la luz solar directa y la condensación de humedad.
Soporte técnico	El departamento comercial y técnico de PEGATEX ARTECOLA tiene experiencia práctica en el uso de los productos. Solicite asistencia a través de nuestro departamento comercial. En caso de ser necesarias aclaraciones técnicas, llamar al soporte técnico o envíe un e-mail: dpto.tecnico@pegatex-artecola.com

Pegatex Artecola S.A.S., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Pegatex Artecola S.A.S. consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Pegatex Artecola S.A.S. garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Pegatex Artecola S.A.S. se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de éstas pruebas se sale del ámbito de control de Pegatex Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Pegatex Artecola S.A.S. solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Pegatex Artecola S.A.S. y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Pegatex Artecola S.A.S. y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex Artecola S.A.S.

Calle 2 No. 18-93 Mz P1 Parque Industrial San Jorge / FAX: 57 (1) 422 14 44

Mosquera – Cundinamarca – Colombia. *www.pegatex-artecola.com*

PBX: 57 (1) 422 1420

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

01 8000 522 444