FICHA TÉCNICA

PRECOL 803

Descripción

Precol 803 es un producto sintético autoadhesivo a base de resinas acrílicas.

Datos Técnicos

Propiedades Fisicoquímicas	Especificaciones
Viscosidad Brookfield RV (Spindle 3/10 rpm a 20 ºC)	3.000 – 5.000 cP*
% Sólidos	52 – 54 %*
pH	5 – 7
Densidad a 20°C	1.03 g/cm^3 ± 0.02 g/cm^3
Diluyente	Agua
Aspecto	Líquido color amarillo

** Especificaciones controladas por el departamento de Aseguramiento de Calidad.*

Campos y formas de aplicación

Este adhesivo está especialmente diseñado para su uso en la industria de etiquetado, en el proceso de elaboración de etiquetas autoadhesivas y calcomanías.

Este adhesivo es indicado para el pegue en diferentes tipos de sustratos plásticos tales como: PP, PE, Poliestireno, PVC, entre otros.

Adicionalmente este producto es indicado para el pegue de espumas en las puertas de vehículos.

Instrucciones de Aplicación:

1. Las superficies a unir deben estar limpias, libres de polvo o grasa.
2. Cuando el producto se va a emplear en procesos de etiquetado sobre materiales plásticos, el adhesivo Precol 803 debe ser aplicado sobre la etiqueta y debe unirse inmediatamente, ejerciendo presión uniforme sobre toda el área pegada.
   En la elaboración de calcomanías autoadhesivas se debe aplicar sobre el papel y posteriormente proteger con papel siliconado.

Características

- Presenta baja viscosidad, lo qie permite que sea aplicado en procesos mecánicos, manuales o por medio del sistema screen.
- Manualmente puede aplicarse mediante brocha, rodillo o

	gomero.
Embalaje	Balde por 20 kg. Consulte al Centro de Relacionamiento con el Cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.
Seguridad	Antes de usar éste o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de la ficha técnica y de la ficha de datos de seguridad (FDS). Preste atención sobre los potenciales de riesgo y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre las disposiciones mencionadas en la FDS y en el envase. Clase de riesgo para transporte (ONU) – No representa riesgos.
Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco, bien tapado y alejado de fuentes de calor, entre 10 a 35 °C. La vida útil del producto es de 6 meses en condiciones normales de almacenamiento.
Soporte técnico	El departamento comercial y técnico de PEGATEX ARTECOLA tiene experiencia práctica en el uso de los productos. Solicite asistencia a través de nuestro departamento comercial. En caso de ser necesarias aclaraciones técnicas, llamar al soporte técnico o envíe un e-mail: dpto.tecnico@pegatex-artecola.com

Pegatex Artecola S.A.S, garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Pegatex Artecola S.A.S. consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Pegatex Artecola S.A.S. garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Pegatex Artecola S.A.S. se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de éstas pruebas se sale del ámbito de control de Pegatex Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Pegatex Artecola S.A.S. solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Pegatex Artecola S.A.S. y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Pegatex Artecola S.A.S. y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex Artecola S.A.S.
Calle 2 No. 18-93 Mz P1 Parque Industrial San Jorge / FAX: 57 (1) 422 14 44
Mosquera – Cundinamarca – Colombia. *www.pegatex-artecola.com*

PBX: 57 (1) 422 1400
LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
01 8000 522 444