FICHA TÉCNICA

PRECOL 820

Descripción

El **PRECOL 820** Es un pegamento sintético a base de resinas acrílicas.

Datos Técnicos

Propiedades Fisicoquímicas	Especificaciones
Viscosidad Brookfield RV (Spindle 2 / 50 rpm a 23°C)	100 – 550 cP
% Solidos	59 - 61 %
pH	6.5 – 8

*Especificaciones controladas por el laboratorio de Control de Calidad.

Campos y formas de aplicación

El Precol 820 es una dispersión acrílica autoadhesiva, para aplicaciones que requieran adhesión de materiales como PP, PE, PS y PVC.

Para procesos de etiquetado en plástico se realiza aplicación sobre la etiqueta y se une inmediatamente al envase ejerciendo presión uniforme. En elaboración de papeles autoadhesivos en máquina de rodillo o procesos manuales, se aplica una película sobre el papel y se protege con papel siliconado.

Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa o polvo.

Por ser un producto autoadhesivo se debe dosificar la cantidad de pegante adecuada para no presentar desperdicios ni ensuciamiento de los sustratos.

No se debe mezclar con otros productos para no perder o variar sus propiedades autoadhesivas.

Lave con agua las herramientas que utilice antes que la película se seque.

Características

- Fácil aplicación, puede ser manual, por rodillos o por medio de gomero y disco.
- Adhesivo de color blanco que deja una película transparente y no toxica.

- No es considerado como producto peligroso.

Embalaje	Garrafa de 1 galón, cuñete de 20Kg. Consulte a la Centro de Relacionamiento con el Cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.
Seguridad	Antes de usar éste o cualquier otro producto químico, cerciórese de haber leído y entendido la información que consta en la ficha técnica y en la hoja de seguridad. Preste atención sobre los potenciales de riesgo y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo, consideraciones sobre las disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad y en el envase. Clase de riesgo para transporte (ONU) – No representa peligro.
Almacenamiento	Mantener en sitio cubierto y ventilado a una temperatura entre 10 y 35ºC. En estas condiciones, mientras el producto esté en su embalaje original y sellado pude ser usado hasta 12 meses a después de la fecha de fabricación.
Soporte técnico	El departamento comercial y técnico de PEGATEX ARTECOLA tiene experiencia práctica en el uso de los productos. Solicite asistencia a través de nuestro departamento comercial. En caso de ser necesarias aclaraciones técnicas, llamar al soporte técnico o envíe un e-mail: dpto.tecnico@pegatex-artecola.com

Pegatex Artecola S.A., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Pegatex Artecola S.A. consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Pegatex Artecola S.A. garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Pegatex Artecola S.A. se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de éstas pruebas se sale del ámbito de control de Pegatex Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Pegatex Artecola S.A. solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Pegatex Artecola S.A. y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Pegatex Artecola S.A. y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex Artecola S.A.
*Carrera 3 No. 15A-55 /*FAX: 57 (1) 422 14 44
Mosquera – Cundinamarca – Colombia. www.pegatex-artecola.com

PBX: 57 (1) 422 1400
LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
01 8000 522 444