Destek Comercial S.A.S.
Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

BOLETIN TÉCNICO
GELATINA 817

DESCRIPCIÓN

Gelatina 817 es un adhesivo a base de goma natural.

RECOMENDACIONES.

Este adhesivo esta especialmente diseñado para procesos de encuadernación en la fabricación de tapas duras (caratulas de disco, afiches, entre otros.)
.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Brookfield LV (SP 3/ 10rpm/50°C)	1200 - 1700 cp.*
% sólidos	60.0 – 62.0 % *
Diluyente	Agua caliente.
Temperatura de trabajo recomendada	55- 70°C
Aspecto	Sólido a temperatura ambiente.

**Especificaciones controladas por el departamento de aseguramiento de calidad*

INSTRUCCIONES DE USO

Asegúrese que las superficies se encuentren limpias, libres de grasa o polvo.

Su aplicación se realiza por medio de máquina de rodillos a una temperatura de trabajo entre 55 a 70°C preferiblemente para evitar degradación del material.

La viscosidad de producto fundido puede ser ajustada con pequeñas cantidades de agua a intervalos regulares. Se recomienda realizar el ajuste con refractómetro para evitar perdida de adhesión de producto.

CARACTERISTICAS

- Presenta alto tack en caliente.
- Presenta tiempo abierto corto.
- Presenta baja formación de hilo cuando se emplea en zonas ambientales de mayor temperatura y humedad relativa.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de la Ficha de Seguridad de Productos Químicos (FDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la FDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) – No representa Riesgos.

La FDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

EMBALAJE.

Caja por 4 kg. Consulte al centro de relacionamiento con el cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.

VALIDEZ

6 meses en condiciones normales de almacenamiento.