PRINTLAC® matt
10 L 9300 / 10 LW 9300

Aplicación

El barniz mate 10 L 9300 se recomienda especialmente para el barnizado posterior, la variante 10 LW 9300 es especialmente apropiada para impresión de tipo húmedo sobre húmedo debido a su baja pegajosidad. Un mejor efecto mate se logra por regla general con el barnizado húmedo sobre seco, dado que con este procedimiento se pueden transferir mayores espesores de capa.

Ambos barnices pueden procesarse con y sin humectación.

Propiedades especiales

- Excelente efecto mate.
- Rápido secado por oxidación.
- Rápida penetración.
- Excelente comportamiento de apilado
- Buena resistencia al roce
- Reducida tendencia al amarilleo.

Ventajas de los barnices de impresión frente a otros sistemas de barnizado

En el área de la impresión de envases, los barnices de impresión están siendo reemplazados en gran parte por sistemas de barnizado alternativos, como p.ej. barnices de dispersión. Sin embargo, en otras áreas de aplicación no puede prescindirse del uso de los barnices de impresión

Algunas razones:

- Garantizan un barnizado con reserva a registro.
- Se pueden barnizar papeles de bajo gramaje, manteniéndose estables las dimensiones del material de impresión.
- Los barnices de impresión a base de aceite pueden considerarse como tintas para offset de pliegos sin adición de pigmentos. Por consiguiente, se procesan de manera análoga, lo que incluye el uso de agentes de lavado similares. Las tintas de impresión no necesitan tener propiedades de resistencia especiales (p.ej., resistencia a los disolventes y a los álcalis).

Indicaciones especiales

Cuando se usen barnices de impresión, se debe tener en cuenta lo siguiente

Al contrario de los barnices de dispersión y UV, los barnices de impresión tienen un secado relativamente lento. El mecanismo de secado por oxidación, que produce películas de barniz estables debido al entrelazado de las cadenas de ácidos grasos, tarda varias horas o incluso días, según las condiciones de secado existentes. El secado puede acelerarse aplicando radiación infrarroja Sin embargó, se deben evitar siempre las temperaturas de apilado >35 °C, ya que existe el riesgo de pegado y bloqueo. El uso en la impresión previa de tintas que permanezcan frescas puede producir - sobre todo en el caso de papeles con poca capacidad de absorción – un retardo en el secado del barniz