Coating UV 2180/40 Gloss FB

Barníz UV de alto brillo curable y encolable

Características principales

- Curado: 120-200 W/cm dependiendo de la potencia de la lámpara y la velocidad de la máquina
- Para papel y cartón
- Para packaging e impresión comercial
- Alta reactividad
- Estampación: después de efectuar pre-prueba
- Gravedad específica: 1,05 -1,10 g/cm³ dependiendo de la viscosidad
- Apto para aplicación a doble cara
- Apto para aplicación en línea sobre tintas UV
- Apto para aplicación fuera de línea sobre tintas convencionales y primer acrílico
- Muy buena resistencia al roce y al craqueado
- Viscosidad: 40 segundos / 25 ºC / DIN 4 mm
- Encolado: con cola de dispersion. Pre-prueba necesaria

Características y beneficios

Grado brillo alto
Propiedades deslizantes medias

Instrucciones de uso

Limpieza: utilizando el Limpiador UV adecuado.
Disolución: no recomendada.
Utilizar sólo con tintas según ISO 2836.
¡Remover bien antes de usar!

Transporte y almacenaje

Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad
Proteger del frio, de temperaturas superiores a 35ºC y de la luz directa del sol.
Almacenar a temperatura ambiente.
Utilizar el producto preferentemente antes de: ver la fecha en la etiqueta.

Auxiliares recommendados

Varnish Remover: limpiador especial para los rodillos y las mantillas barnizadores
Gel limpiador de rodillos Anilox: para eliminar restos secos de barniz de los rodillos anilox

Hi-Tech Chemicals BV, Zwaluwbeekstraat 14, 9150 Kruibeke, Belgium
T +32 3 253 02 08, info.be@hitechchemicals.net