FICHA TÉCNICA – SILICONA DK HOTMELT

Base:

EVA y Resinas sintéticas

Datos técnicos:

Viscosidad a 160 °C (Brookfield, Thermosel System, ASTM D.3236)	3 000 ± 600 mPa.s
Punto de reblandecimiento (R&B, ASTM E.28)	92 ± 5 °C
Color	Perla
Densidade (MC206)	Aprox. 0,92

Propiedades:

- Buena adhesión en caliente
- Buena adhesión a substratos difíciles
- Este producto, comparado con un adhesivo base EVA, presenta mejor estabilidad térmica, la viscosidad permanece constante no se verificando cambios en la calidad de adhesión y en la calidad de procesamiento, inclusive después de una permanencia prolongada del adhesivo en el tanque de fusión
- Bajo consumo de adhesivo (alto rendimiento)
- No presenta liberación de humos u olores
- Los productos utilizados en la composición del adhesivo, cumplen con la normativa 21CFR175.105 de la Legislación FDA

Tiempo abierto (MC129 a 180 °C) valor típico	28 – 30 Segundos
Tiempo de pegado (MC129 a 180 °C) valor típico)	2 segundos
Resistencia al calor SAFT (MC 218 1kgf/25mm) Valor típico	50°C

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

FICHA TÉCNICA – SILICONA DK HOTMELT

Aplicación:
Temperatura de aplicación recomendada 150 – 180 °C No exceder, durante el empleo, temperaturas de 190 °C

Limpieza
Raspar con espátula una vez caliente y remover los restos con Hot Melt

Presentación:
Bastón, Ø11,5mm

Almacenamiento:
El producto se puede almacenar por un periodo de, al menos 2 años, en ambiente seco y fresco

DESTEK
Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com