BOLETÍN TÉCNICO – GELATINA 758

DESCRIPCIÓN

Gelatina 758 es un adhesivo a base de goma natural.

RECOMENDACIONES.

Este adhesivo esta especialmente diseñado para ser empleado en procesos de laminación de cartón, papel y cartulina.

Para la formación de cajas de cartón.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Brookfield LV (SP 3/ 10rpm/50°C)	2000 - 3000 cp.*
% sólidos	58.0 – 62.0 % *
Diluyente	Agua caliente.
Temperatura de trabajo recomendada	55- 70°C
Aspecto	Solido a temperatura ambiente.

**Especificaciones controladas por el departamento de aseguramiento de calidad*

INSTRUCCIONES DE USO

Se aplica por medio de máquinas de rodillos como un Gluemaster, Globe New Jersey u otros similares, a una temperatura entre 55 a 60°C preferiblemente para evitar la degradación del material.

La viscosidad del producto fundido puede ser ajustada con adición de pequeñas cantidades de agua a intervalos regulares. Se recomienda realizar el ajuste con refractómetro para evitar perdida de adhesión del producto.

CARACTERISTICAS

- Presenta rápido desarrollo de tack en caliente.
- Presenta tiempo abierto largo.
- En procesos de laminación, no encorva el material ni forma burbujas.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de la Ficha de Seguridad de Productos Químicos (FDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la FDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) – No representa Riesgos.

La FDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

EMBALAJE.

Caja por 4 kg. Consulte al centro de relacionamiento con el cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.

VALIDEZ

6 meses en condiciones normales de almacenamiento.

DESTEK

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com