
Sílice fundida: Sellmeier (tabla 5.5-1 de Saleh y Teich)
$n = c_0/c$
$N = c_0/v$ (índice de grupo)
Índice de refracción
1.475
1.470
1.465
1.460
1.455
1.450
1.445
dispersión anómala ($D_\lambda > 0$)
dispersión normal ($D_\lambda < 0$)
0.8 µm: -106.4
1.312 µm: 3.8
1.55 µm: 21.9
D_λ (ps/(km·nm))
0
−50
−100
−150
−200
−250
−300
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Longitud de onda λ_0 (µm)