THERMO-CALC (2024.11.13:00.06) :AL-SI-FE (1000C/1000C/1000
DATABASE:USER
Z-AXIS = 1.1369E-13 + 1000. * Z

INVARIANT R

P 1 : 1153.00 C: LI
U 1 : 1140.53 C: LI
U 2 : 1131.06 C: LI
U 3 : 1098.89 C: LI
E 1 : 1054.05 C: LI
U 4 : 1031.06 C: LI
U 5 : 1023.93 C: LI
U 6 : 1005.97 C: LI
U 7 : 1003.96 C: LI
U 8 : 1003.76 C: LI
U 9 : 1000.42 C: LI
P 2 : 939.78 C: LIG
U10 : 939.53 C: LI
P 3 : 924.73 C: LIG
U11 : 915.94 C: LI
U12 : 911.91 C: LI
U13 : 906.06 C: LI
P 4 : 875.23 C: LIG
U14 : 853.75 C: LI
U15 : 764.64 C: LI
P 5 : 755.52 C: LIG
U16 : 658.18 C: LI
U17 : 658.18 C: LI
U18 : 625.94 C: LI
U19 : 609.76 C: LI
U20 : 590.29 C: LI
E 2 : 575.61 C: LIG

0.30
0.25
0.20
W(LIQ,FE)
0.15
0.10
0.05
0

0   0.05   0.10   0.15   0.20   0.25   0.30
W(LIQ,SI)