

Program: Ni9007
Comment: Sentes-Bir Ni-Base
Single spark(s)

126267/08

25.09.2018 10:49:44

Elements: Concentration

Batch No:
Sample Id:
Order:

Quality:
Customer:
Ref. Alloy:

No	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Fe %	W %
1	0.018	0.072	<0.0005	10.52	0.0078	14.36	0.029	0.063	<0.0050
2	0.035	0.069	<0.0005	10.60	0.012	15.03	0.030	0.096	<0.0050
3	0.012	0.061	<0.0005	10.61	0.0083	14.41	0.028	0.038	<0.0050
4	0.021	0.064	<0.0005	10.38	0.011	15.04	0.029	0.099	<0.0050

No	V %	Al %	Co %	Cu %	Nb %	Sn %	Ti %	B %	Mg %
1	<0.0010	<0.0020	0.013	0.0026	<0.0020	<0.0010	<0.0020	0.012	0.0074
2	<0.0010	<0.0020	0.010	0.016	<0.0020	<0.0010	<0.0020	0.0055	0.0074
3	<0.0010	<0.0020	0.014	0.0032	<0.0020	<0.0010	<0.0020	0.0039	0.0073
4	<0.0010	<0.0020	0.0083	0.014	<0.0020	<0.0010	<0.0020	0.0049	0.0072

No	Zr %	Pb %	Ni %
1	<0.0010	<0.0010	74.9
2	<0.0010	<0.0010	74.1
3	<0.0010	<0.0010	74.8
4	<0.0010	<0.0010	74.3