

Program: Ni-90xx
Comment: Sentes-Bir Ni-Base
Single spark(s)

126267/08

24.09.2018 17:02:01

Elements: Concentration

Batch No:
Sample Id:
Order:

Quality:
Customer:
Ref. Alloy:

No	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Fe %	W %
1	0.61	4.86	0.038	0.244	0.014	16.60	0.044	4.41	0.012
2	0.74	4.49	0.025	0.252	0.0097	16.37	0.047	4.38	<0.0050
3	0.63	4.45	0.031	0.219	0.012	16.81	0.043	4.32	<0.0050
4	0.75	4.40	0.023	0.229	0.010	16.37	0.046	4.35	<0.0050

No	V %	Al %	Co %	Cu %	Nb %	Sn %	Ti %	B %	Mg %
1	<0.0010	0.0028	0.063	0.028	0.025	0.0093	0.011	3.25	0.012
2	<0.0010	0.0054	0.037	0.021	0.021	0.0095	0.0094	3.17	0.011
3	<0.0010	<0.0020	0.040	0.039	0.017	0.0097	0.0085	2.86	0.011
4	<0.0010	0.0052	0.021	0.017	0.020	0.012	0.0091	3.02	0.011

No	Zr %	Pb %	Ni %
1	0.0019	<0.0010	69.8
2	0.0016	<0.0010	70.4
3	0.0017	<0.0010	70.5
4	0.0018	<0.0010	70.7