

## VERSUCH 47

# **Temperaturabhängigkeit der Molwärme von Kupfer**

Katharina Brägelmann  
katharina.braegelmann@tu-dortmund.de

Lars Kolk  
lars.kolk@tu-dortmund.de

Durchführung: 13.01.2020

Abgabe: 17.01.2020

TU Dortmund – Fakultät Physik

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zielsetzung</b>	<b>3</b>
1.1	Theoretische Grundlagen . . . . .	3
1.2	Allgemeines zur Wärmekapazität . . . . .	3
1.3	Klassische Näherung . . . . .	3
1.4	Einstein-Modell . . . . .	4
1.5	Debye-Modell . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Aufbau und Durchführung des Versuchs</b>	<b>6</b>
2.1	Messaufbau . . . . .	6
2.2	Vorgehen und Durchführung des Versuch . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Auswertung</b>	<b>8</b>
3.1	Bestimmung der Molwärme . . . . .	8
3.2	Bestimmung der Debeye-Temperatur . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Diskussion</b>	<b>14</b>
	<b>Literatur</b>	<b>14</b>

# 1 Zielsetzung

Das Ziel des Versuchs ist es, den Zusammenhang von der Wärmekapazität ( $C_V$ ), im genaueren die Molwärme ( $c_{\text{mol}}$ ), und der Temperatur ( $T$ ) zu untersuchen. Dabei werden das Einstein-Modell und das Debye-Modell betrachtet. Die Messung wird bei niedrigen Temperaturen durchgeführt, wo der Verlauf der Wärmekapazität vom Dulong-Petit'schen Gesetz abweicht.

## 1.1 Theoretische Grundlagen

### 1.2 Allgemeines zur Wärmekapazität

Die spezifische Wärmekapazität, oder auch Molwärme,  $c_{\text{mol}}$  ist nach der Thermodynamik wie folgt über die Wärmekapazität  $C_V$  definiert:

$$c_{\text{mol}} = \frac{C_V}{n} = \frac{1}{n} \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V.$$

$n \hat{=}$  Stoffmenge des Materials,  $V \hat{=}$  konstantes Volumen

Allgemein wird ein Teil der zugeführten Wärme in Volumenarbeit (Ausdehnung) umgesetzt und die Wärmekapazitäten bei konstantem Volumen  $C_V$  und bei konstantem Druck  $C_p$  unterscheiden sich. Festkörper dehnen sich weniger stark aus als Gase und die Wärmekapazitäten  $C_V$  und  $C_p$  sind im Festkörper annähernd gleich. Die Wärmekapazität von Festkörpern wird hauptsächlich durch die Schwingung von Teilchen ausgemacht. Es gibt jedoch auch einen elektronischen Teil der Wärmekapazität, der linear in  $T$  verläuft. Gegen den Einfluss der schwingenden Teilchen ist die Wärmekapazität durch die freien Elektronen im Festkörper jedoch vernachlässigbar.

### 1.3 Klassische Näherung

Im Festkörper sind die Atome in gitterförmigen Kristallstrukturen angeordnet. Die Temperatur eines Materials bedeutet mikroskopisch, dass die Atome in der Gitterstruktur schwingen und so Energie speichern. Werden alle Teilchen im Festkörper als einzelne, unabhängige harmonische Oszillatoren genähert, wird von der klassischen Näherung gesprochen. Die Energie eines Teilchens beträgt dann

$$U = \sum_{i=x,y,z} \left( \underbrace{\frac{1}{2}mv_i^2}_{\text{kin. Energie}} + \underbrace{\frac{1}{2}Di^2}_{\text{pot. Energie}} \right).$$

$m \hat{=}$  Masse des Teilchens,  $v \hat{=}$  Geschwindigkeit des Teilchens,  $D \hat{=}$  Kopplungskonstante (Federkonstante)

Im klassischen Modell wird die Gesamtenergie der Atome durch das Äquipartitionstheorem statistisch zu gleichen Teilen zu kinetischer und potenzieller Energie aufgeteilt mit je  $E_{\text{kin}} = E_{\text{pot}} = 1/2 k_B T$ . Die Gesamtenergie beträgt bei je drei Freiheitsgraden pro Teilchen und einer Teilchenanzahl  $N$  entsprechend

$$U = 2 \cdot \frac{3}{2} N k_B T.$$

$N \hat{=}$  Teilchenzahl,  $k_B \hat{=}$  Boltzmann-Konstante,  $T \hat{=}$  Temperatur

Somit liegt die Wärmekapazität  $C_V$  bei

$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V = 3Nk_B = 3R. \quad (1)$$

$R \hat{=}$  Universelle Gaskonstante

Dieser Zusammenhang wird *Dulong-Petit-Gesetz* genannt. Es beschreibt eine klassische Näherung der Schwingungen der Atome mit vielen verschiedenen Moden, also Phononen verschiedener Energien. Bei Raumtemperatur und höheren Temperaturen passt dieses Modell zu den experimentellen Daten, bei niedrigen Temperaturen weichen Modell und Messdaten voneinander ab.

## 1.4 Einstein-Modell

Die Quantisierungen der zuvor beschriebenen Gitterschwingungen werden *Phononen* genannt. Ein Phonon beschreibt also eine wellenförmige Anregung des Gitters mit einer zugeordneten Energie (eine Mode). Phononen verschiedener Energien (verschiedene Moden) können sich überlagern. Im Graph der Dispersionsrelation  $\omega(k)$  (Abb. 1) lassen sich der *optische* Zweig und der *akustische* Zweig aus möglichen Phononen identifizieren. Die optischen Phononen gilt näherungsweise  $\omega(k) \approx \text{const.}$ , während für die akustischen Phononen im Zentrum der Brillouin-Zone eher  $\omega(k) \propto k$  gilt.




Abb. 1: Darstellungen der Dispersionsrelation einer zweiatomigen linearen Kette aus Atomen [1], modifiziert.

Im Einstein-Modell wird angenommen, dass alle Phononen eine Energie (eine Mode) haben, also alle mit einer Frequenz  $\omega_E$  schwingen. Alle Teilchen liegen also im gleichen Zustand und die Zustandsdichte  $D(\omega)$  ist entsprechend eine  $\delta$ -Funktion. Die mittlere Besetzungszahl  $\langle n \rangle$  einer Mode berechnet sich über die Maxwell-Boltzmann-Verteilung:

$$\langle n \rangle = \frac{\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{\sum_n \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)} = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}.$$

$\hbar \hat{=}$  reduziertes Plancksches Wirkungsquantum

Der Erwartungswert für die Energie beträgt entsprechend für  $N$  Teilchen mit 3 Freiheitsgraden:

$$\langle U \rangle = 3N\hbar\omega_E \langle n \rangle = \frac{3Nk_B\hbar\omega_E}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}.$$

Für die Wärmekapazität gilt dann

$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V = 3Nk_B \left( \frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{\left[ \exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1 \right]^2} = 3Nk_B \left( \frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)}{\left[ \exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right) - 1 \right]^2}$$

mit der sogenannten Einstein-Temperatur

$$\Theta_E = \frac{\hbar\omega_E}{k_B}.$$

Für große Temperaturen ( $T \gg \Theta_E$ ) ergibt sich über die Taylor-Entwicklung der Exponentialfunktion das Dulong-Petit-Gesetz (Gleichung (1)). Die Einstein-Temperatur ist somit durch die Schwingungsfrequenz  $\omega$  eine materialabhängige Konstante. Durch die Annahme, dass nur eine Mode vorhanden ist, entspricht das Modell bei sehr tiefen Temperaturen und geringen Frequenzen nicht der Realität. Das Einstein-Modell passt jedoch sehr gut zu Anregungen mit optischen Phononen.

## 1.5 Debye-Modell

Das Debye-Modell geht von einer linearen Zustandsdichte  $D(\omega) \propto \omega$  aus. Die Phononen haben also eine kontinuierliche Energieverteilung. Die Gesamtenergie lässt sich über Integration der Zustandsdichte  $D(\omega)$  und der gemittelten Besetzungszahl über die erste Brillouin-Zone zu folgendem berechnen:

$$U = \frac{3V\hbar}{2\pi^2 v_s^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\omega^3}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} - 1\right)} d\omega = \frac{3V k_B^4 T^4}{2\pi^2 v_s^3 \hbar^3} \int_0^{x_D} \frac{x^3}{\exp(x) - 1} dx. \quad (2)$$

$v_s \hat{=}$  Schallgeschwindigkeit in dem Festkörper

Hierbei wird die Debye-Temperatur  $\Theta_D$  in folgender Substitution definiert:

$$x = \frac{\hbar\omega}{k_B T} = \frac{\Theta_D}{T} \Leftrightarrow \Theta_D = \frac{\hbar\omega}{k_B} = T x.$$

Anschaulich beschreibt sie die Energie der Mode höchster Energie, die angeregt wird. Die Ableitung der Inneren Energie nach der Temperatur liefert die Wärmekapazität:

$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V = 9Nk_B \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4 \exp(x)}{[\exp(x) - 1]^2} dx. \quad (3)$$

Für große  $T$  resp. kleine  $x$  ergibt sich über die Näherung mit der Taylor-Entwicklung  $\exp(x) \approx 1 + x$  wieder Gleichung (1):

$$C_V \approx 3Nk_B \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 x_D^3 = 3Nk_B = 3R.$$

Für niedrige Temperaturen ( $T \ll \Theta_D$ ) lässt sich das Integral in Gleichung (2) numerisch lösen und die Innere Energie beträgt dann:

$$U = 9Nk_B T \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \frac{\pi^4}{15} = \frac{3\pi^4}{5} Nk_B T \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3.$$

Daraus folgt das sogenannte  $T^3$ -Gesetz der Wärmekapazität:

$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V = \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \approx 234Nk_B \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3$$

## 2 Aufbau und Durchführung des Versuchs

### 2.1 Messaufbau

Der Aufbau der Messapparatur ist in Abbildung 2 dargestellt. Der Aufbau befindet sich zur thermischen Isolation in einem Dewargefäß. Das Dewargefäß wird mit flüssigem Stickstoff gefüllt, um den darin Rezipienten zu kühlen, der darin liegt. Ein Rezipient ist eine evakierbare Kammer. Dieser ist mit einer Vakuumpumpe und mit einer Helium-Flasche verbunden. Im Rezipienten befindet sich ein Kupferzylinder, in dem sich wiederum die stabförmige Kupferprobe befindet. Beide Teile (Zylinder und Probe) sind mit je einer Heizspule umwickelt und können separat mit einem jeweiligen Heizstrom beheizt werden. Außen am Zylinder und zwischen Zylinder und Probe sind Pt-100-Messwiderstände angebracht. Diese Bezeichnung spezifiziert einen temperaturabhängigen Widerstand, der bei 0 K einen Widerstand von  $R = 100 \Omega$  hat. Diese werden über angeschlossene Ohmmeter ausgelesen. Später wird aus dem Widerstand die in der Probe deponierte Energie berechnet.

Der Rezipient wird mit Helium gefüllt, um einerseits bei den verwendeten Temperaturen eine beständige Gasphase im Rezipienten zu gewährleisten. Durch die Arbeit mit flüssigem




Abb. 2: Skizze des Versuchsaufbaus [2], modifiziert.

Stickstoff besteht bei einem Rezipienten voller Luft die Gefahr, dass der Luftsauerstoff hier kondensiert. Andererseits wird durch die Verwendung von Helium eine Vereisung des Kondensationswassers der Luft verhindert.

Die Energie, die der Kupferprobe zugeführt wird, soll vollständig zur Erwärmung dieser genutzt werden. Die Verluste durch Konvektion, Wärmestrahlung und Wärmeleitung werden durch verschiedene Komponenten des Aufbaus weitestgehend unterbunden. Konvektion wird durch das Evakuieren des Rezipienten verhindert. Der Energieverlust durch Wärmestrahlung wird durch den die Probe umgebenden Kupferzylinder minimiert. Da beide Teile aus dem gleichen Material bestehen, strahlen sie bei gleicher Temperatur im gleichen Maße Wärme ab. So wird ein möglicher Energieverlust der Probe durch Wärmestrahlung durch eine gleich große eingehende Wärmestrahlung vom Kupferzylinder

der ausgeglichen. Mit diesem Setting ist auch der Energieverlust durch Wärmeleitung beseitigt. Kupferprobe und -zylinder grenzen aneinander und werden mit den Heizspulen auf der gleichen Temperatur gehalten. Bei einem verschwindenden Temperaturgradienten verschwindet auch die Wärmeleitung im Material.

## 2.2 Vorgehen und Durchführung des Versuch

**Vorbereitung** Zunächst wird der Rezipient evakuiert. Anschließend wird der Rezipient mit Helium geflutet. Das Dewargefäß wird so weit wie möglich mit flüssigem Stickstoff bei ca. 80 K gefüllt. Die Ohmmeter für den Widerstand am Zylinder und an der Probe werden gestartet. Nun wird gewartet, bis die Widerstände der Probe und des Kupferzylinders im Gleichgewicht sind, was eine angegliche Temperatur der beiden Bauteile bedeutet. Zwischendurch wird der flüssige Stickstoff nachgefüllt. Sobald die Probe und der Zylinder einen gleichmäßigen Widerstand von  $R \approx 20 \Omega$  haben, wird der Rezipient evakuiert. Nach einer weiteren kurzen Wartezeit werden die Heizströme und die Heizspannungen eingeschaltet.

**Durchführung der Messung** Die Messung funktioniert über das kontinuierliche Aufwärmen der Kupferelemente. Durch die Temperaturänderung ändert sich der Widerstand der PT-100-Widerstände, und die deponierte Energie im Material kann gemessen werden. Als Messdaten werden die Messdauer  $t$ , der Widerstandswert an der Probe  $R_i$ , der Widerstandswert an dem Zylinder  $R_a$ , die Heizspannung  $U_i$  und der Heizstrom  $I_i$  der Probe und Heizstrom des Zylinders  $I_a$  aufgenommen. Während der Messung werden die Heizspannung  $U_i$  und der Heizstrom  $I_i$  der Heizspule an der Probe nicht aktiv erhöht. Lediglich mit dem Heizstrom des Zylinders wird auf die Erwärmung des Aufbaus reagiert. Weist die Probe einen größeren Widerstandswert auf als der Zylinder, so wird der Zylinder verstärkt geheizt. Weist der Zylinder einen größeren Widerstandswert auf, so wird die Heizung des Zylinders gedrosselt. Die Messdaten werden bis zur Proben temperatur von  $T \approx -50^\circ \text{C}$  alle 2:30 min notiert. Danach wird bis zum Erreichen der Raumtemperatur alle 5 min gemessen.

## 3 Auswertung

### 3.1 Bestimmung der Molwärme

Da sich die Bestimmung der Molwärme bei konstanten Volumen experimentell schwierig gestaltet, wird stattdessen die Molwärme bei konstanten Druck über die Zusammenhänge

$$E = U \cdot I \Delta t \quad (4)$$

$$c_p = \frac{M}{m} \cdot \frac{E}{\Delta T} \quad (5)$$

( $E \hat{=}$  Energie,  $U \hat{=}$  Spannung,  $I \hat{=}$  Stromstärke,  $t \hat{=}$  Zeit,  $T \hat{=}$  Energie,  $m \hat{=}$  Masse,  $M \hat{=}$  Molare Masse)



bestimmt. Die zur Berechnung benötigten Daten befinden sich in Tabelle 1. Von dem gemessenen Widerstand der Probe lässt sich über den Zusammenhang

$$T = 0,001\,34 \frac{\text{K}}{\Omega^2} R^2 + 2,296 \frac{\text{K}}{\Omega} R + 30,13 \text{ K} \quad (6)$$

auf die Temperatur  $T$  schließen.

Tab. 1: Aufgenommene Messwerte zur Bestimmung der Wärmekapazität. Die Indizes  $p$  und  $z$  dienen zur Unterscheidung zwischen der Probe  $p$  und dem Zylinder  $z$ .

$t / \text{s}$	$R_p / \Omega$	$R_z / \Omega$	$U / \text{V}$	$I_p / \text{A}$	$I_z / \text{A}$	$C_p / \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
150	21,8	22,0	16,73	159,8	4,0	$0.9 \pm 0.0$
300	24,0	23,3	16,76	159,9	4,0	$14.4 \pm 0.9$
450	26,0	25,0	16,83	160,5	4,4	$15.9 \pm 1.1$
600	27,9	27,0	16,88	160,8	4,4	$16.8 \pm 1.3$
750	29,7	29,0	16,91	161,0	4,8	$17.8 \pm 1.4$
900	31,6	31,3	16,94	161,2	4,8	$16.8 \pm 1.3$
1050	33,4	33,6	16,97	161,4	4,6	$17.8 \pm 1.4$
1200	35,2	35,8	16,99	161,5	4,6	$17.8 \pm 1.4$
1350	37,0	38,0	17,01	161,6	4,6	$17.8 \pm 1.4$
1500	38,8	40,2	17,03	161,7	4,6	$17.8 \pm 1.4$
1650	40,6	42,5	17,04	161,8	4,4	$17.8 \pm 1.4$
1800	42,5	44,7	17,06	161,8	4,3	$16.8 \pm 1.3$
1950	44,3	46,7	17,07	161,9	4,0	$17.7 \pm 1.4$
2100	46,0	48,5	17,09	161,9	4,0	$18.8 \pm 1.6$
2250	47,9	50,3	17,10	162,0	3,9	$16.8 \pm 1.2$
2400	49,6	51,8	17,11	162,1	3,9	$18.7 \pm 1.6$
2550	51,3	53,7	17,12	162,2	4,0	$18.7 \pm 1.6$
2700	52,9	54,9	17,13	162,2	3,8	$19.9 \pm 1.8$
2850	54,5	56,5	17,13	162,2	3,8	$19.8 \pm 1.8$
3000	56,1	57,7	17,14	162,3	3,8	$19.8 \pm 1.8$
3150	57,7	58,8	17,15	162,3	3,8	$19.8 \pm 1.8$
3300	59,2	59,9	17,15	162,3	3,8	$21.1 \pm 2.0$
3450	60,6	60,9	17,16	162,4	3,8	$22.6 \pm 2.3$
3600	62,0	61,8	17,16	162,4	3,9	$22.5 \pm 2.3$
3750	63,4	62,9	17,17	162,4	3,9	$22.5 \pm 2.3$
3900	64,8	64,3	17,17	162,5	4,0	$22.5 \pm 2.3$
4050	66,1	65,7	17,17	162,5	4,0	$24.2 \pm 2.6$
4200	67,5	67,0	17,17	162,5	4,1	$22.4 \pm 2.3$
4350	68,8	68,8	17,18	162,5	4,2	$24.1 \pm 2.6$
4500	70,2	70,5	17,18	162,6	4,2	$22.4 \pm 2.3$
4650	71,5	72,5	17,18	162,6	4,0	$24.1 \pm 2.6$
4800	73,0	74,3	17,19	162,6	3,8	$20.9 \pm 2.0$

Tab. 1: (Fortsetzung)

$t / \text{s}$	$R_p /$	$R_z /$	$U / \text{V}$	$I_p / \text{A}$	$I_z / \text{A}$	$C_p / \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
4950	74,4	76,0	17,19	162,6	3,8	$22.3 \pm 2.3$
5100	75,8	77,3	17,19	162,7	3,6	$22.3 \pm 2.3$
5250	77,2	78,5	17,19	162,7	3,6	$22.3 \pm 2.2$
5400	78,6	79,5	17,20	162,7	3,6	$22.2 \pm 2.2$
5700	80,0	80,5	17,19	162,7	3,6	$44.0 \pm 4.0$
6000	82,7	82,1	17,20	162,7	3,6	$23.0 \pm 1.2$
6300	85,0	83,7	17,20	162,8	3,6	$26.9 \pm 1.7$
6600	87,1	85,6	17,20	162,8	3,8	$29.4 \pm 2.0$
6900	89,3	88,4	17,20	162,7	4,0	$28.0 \pm 1.8$
7200	91,7	91,5	17,20	162,9	4,0	$25.6 \pm 1.5$
7500	94,3	94,8	17,20	163,0	4,0	$23.6 \pm 1.3$
7800	97,0	97,3	17,20	163,0	3,8	$22.7 \pm 1.2$
8100	99,4	99,2	17,19	163,0	3,8	$25.4 \pm 1.5$
8400	101,9	101,2	17,19	163,0	3,8	$24.3 \pm 1.4$
8700	104,2	103,9	17,19	162,9	4,0	$26.4 \pm 1.6$
9000	106,6	106,6	17,19	162,9	4,0	$25.2 \pm 1.5$
9300	109,1	109,2	17,19	162,9	4,0	$24.2 \pm 1.4$
9600	111,5	111,6	17,18	163,0	4,0	$25.1 \pm 1.5$

In Tabelle 2 befinden sich lineare Ausdehnungskoeffizienten zu gegebenen Temperaturen. Um den linearen Ausdehnungskoeffizienten genauer an die gemessene Temperatur anzugleichen, wurde eine Ausgleichsrechnung der Form

$$\alpha = \frac{m}{T} + b \quad (7)$$

( $m, b \hat{=}$  Fitparameter)

durchgeführt. Der Fit befindet sich in Abbildung 3.

Tab. 2: Die angegebenen Werte für den linearen Ausdehnungskoeffizienten

$T / \text{K}$	$\alpha / \text{K}^{-1}$
70	7,00
80	8,50
90	9,75
100	10,70
110	11,50
120	12,10
130	12,65
140	13,15
150	13,60
160	13,90
170	14,25
180	14,50
190	14,75
200	14,95
210	15,20
220	15,40
230	15,60
240	15,75
250	15,90
260	16,10
270	16,25
280	16,35
290	16,50
300	16,65




Abb. 3: Linearer Ausdehnungskoeffizient  $\alpha$  von Kupfer aufgetragen gegen die inverse Temperatur  $T$ .

Für die Fitparameter folgt

$$m = -873 \pm 4 \quad (8)$$

$$b = 19.411 \pm 0.029. \quad (9)$$

In Abbildung 4 sind abschließend die berechneten Werte für  $C_V$  und  $C_p$  gegen die Temperatur aufgetragen. Dabei berechnet sich  $C_V$  für ein gegebenes  $C_p$  über die Gleichung

$$C_V = C_p - 9\alpha^2 \kappa V_0 T \quad (10)$$

( $\kappa \hat{=}$  Kompressionsmodul,  $V_0 \hat{=}$  Molvolumen )




Abb. 4: Die Molwrmen in Abhngigkeit von der Temperatur.

### 3.2 Bestimmung der Debeye-Temperatur

Mithilfe Gleichung 3 kann die Debeye-temperatur fr ein gegebenes Material bestimmt werden. Durch die Forderung

$$\int_0^{\omega_D} Z(\omega) d\omega = \frac{L^3}{2\pi^2} \omega^2 \left( \frac{1}{v_l^3} + \frac{2}{v_t^3} \right) d\omega. \stackrel{!}{=} 3N_L \quad (11)$$

( $N_L \hat{=}$  Loschmditsche Zahl,  $L \hat{=}$  Lnge der Probe,  $v_t \hat{=}$  transversale Schallgeschwindigkeit,  $v_l \hat{=}$  longitudinale Schallgeschwindigkeit)

folgt

$$\left[ \frac{18\pi^2 N_L}{L^3} \left( \frac{1}{v_l^3} + \frac{2}{v_t^3} \right)^{-1} \right]^{\frac{1}{3}} = \omega_D. \quad (12)$$

Da die Lnge der Probe nicht bekannt, muss dieser Faktor eliminiert werden. Mithilfe der Gleichungen

$$L^3 = V = \frac{m}{\rho} \quad (13)$$

$$N_L = N_A \cdot \frac{m}{M} \quad (14)$$

( $N_A \hat{=}$  Avogadro-konstante)

folgt mit  $m = 342 \text{ g}$ ,  $v_l = 4,7 \text{ km/s}$  und  $v_t = 2,26 \text{ km/s}$  :

$$\theta_{D,2} = \frac{\hbar}{k_B} \sqrt[3]{\frac{18\pi^2 N_A \rho}{M} (v_{\text{long}}^{-3} + 2v_{\text{trans}}^{-3})^{-1}} = 332 \text{ K.} \quad (15)$$

Experimentell wird die Debeye-Temperatur  $\sigma_D$  mithilfe der in Abbildung 5 zu sehenden Tabelle bestimmt. Für ein gegebenes  $C_V$  kann dort der entsprechende Wert  $\frac{\theta_D}{T}$  abgelesen werden. Über den Zusammenhang

$$\theta_D = \frac{\theta_D}{T} \cdot T \quad (16)$$

kann damit auf die Debeye-Temperatur geschlossen werden. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, ist der Verlauf zwischen 84 K und 170 K annähernd linear, weshalb in diesem Bereich die Debeye-Temperatur bestimmt wird. Eine Mittelung über alle Werte ergibt:

$$\theta_{D_{exp}} = 327 \pm 30 \text{ K.} \quad (17)$$

$\theta_D/T$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	24,9430	24,9310	24,8930	24,8310	24,7450	24,6340	24,5000	24,3430	24,1630	23,9610
1	23,7390	23,4970	23,2360	22,9560	22,6600	22,3480	22,0210	21,6800	21,3270	20,9630
2	20,5880	20,2050	19,8140	19,4160	19,0120	18,6040	18,1920	17,7780	17,3630	16,9470
3	16,5310	16,1170	15,7040	15,2940	14,8870	14,4840	14,0860	13,6930	13,3050	12,9230
4	12,5480	12,1790	11,8170	11,4620	11,1150	10,7750	10,4440	10,1190	9,8030	9,4950
5	9,1950	8,9030	8,6190	8,3420	8,0740	7,8140	7,5610	7,3160	7,0780	6,8480
6	6,6250	6,4090	6,2000	5,9980	5,8030	5,6140	5,4310	5,2550	5,0840	4,9195
7	4,7606	4,6071	4,4590	4,3160	4,1781	4,0450	3,9166	3,7927	3,6732	3,5580
8	3,4468	3,3396	3,2362	3,1365	3,0403	2,9476	2,8581	2,7718	2,6886	2,6083
9	2,5309	2,4562	2,3841	2,3146	2,2475	2,1828	2,1203	2,0599	2,0017	1,9455
10	1,8912	1,8388	1,7882	1,7393	1,6920	1,6464	1,6022	1,5596	1,5184	1,4785
11	1,4400	1,4027	1,3667	1,3318	1,2980	1,2654	1,2337	1,2031	1,1735	1,1448
12	1,1170	1,0900	1,0639	1,0386	1,0141	0,9903	0,9672	0,9449	0,9232	0,9021
13	0,8817	0,8618	0,8426	0,8239	0,8058	0,7881	0,7710	0,7544	0,7382	0,7225
14	0,7072	0,6923	0,6779	0,6638	0,6502	0,6368	0,6239	0,6113	0,5990	0,5871
15	0,5755	0,5641	0,5531	0,5424	0,5319	0,5210	0,5117	0,5020	0,4926	0,4834

Abb. 5: Zahlenwerte der Debye-Funktion [2].

## 4 Diskussion

### Literatur

- [1] R. Gross und A. Marx. Festkörperphysik. Bd. 3. Berlin/Boston: De Gruyter, 2018. Kap. 5 - Dynamik des Kristallgitters.

- [2] TU Dortmund. Versuchsanleitung V47. Temperaturabhängigkeit der Molwärme von Festkörpern.