



标题 化学测试

测试地点 TÜV SÜD 中国

南德商品检测（上海）有限公司  
中国.上海闵行区都会路 1999 号 B 幢 3/4 楼  
邮编:201108

委托方名称 淄博宗立水处理技术有限公司  
委托方地址 山东省淄博市张店区新村西路 179 号鑫城中心 D 座 8 层 802-1 号房


测试周期 06-07-2023~13-07-2023

结果总结 所递交样品如下检测项目结果符合欧洲理事会 CM/RES (2013) 9 决议和条例 1935/2004 的第三章节的相关要求。

- 可提取性重金属
- 感官测试

合格  
合格

报告起草

  
(Wei Jun)  
报告起草人

授权签字

  
(Chi Yanna)  
授权签字人



**Note:** (1) General Terms & Conditions as mentioned overleaf. (2) The results relate only to the items tested.(3) The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.(4) Without the agreement of the laboratory, the client is not authorized to use the test results for unapproved propaganda.



样品来源/ 收样日期/ 测试日期  
物流快递/ 06-07-2023/ 06-07-2023

样品由客户提供并描述如下

样品名称: 铜锌合金滤料 (KDF55 Media)  
样品规格: /  
批号/生产日期: /  
生产商: /

| 样品编号      | 描述   | 照片                                                                                  |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 721682290 | 袋装样品 |  |

测试结果

注: 本报告中迁移实验结果的测试和表达是基于样品为重复使用

1. 可提取性重金属

- 测试方法: 样品采用人造自来水在 60°C 下浸泡 2 小时, 浸泡液中的重金属含量采用电感耦合等离子体质谱法进行测试。

| 测试项目 | 测试结果<br>[mg/kg] |                 | 最大允许限量*<br>[mg/kg] |                 |
|------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|      | 第三次迁移           | 第一次迁移+<br>第二次迁移 | 第三次迁移              | 第一次迁移+<br>第二次迁移 |
| 银    | <0.01           | <0.02           | 0.08               | 0.56            |
| 铝    | <0.01           | <0.02           | 5                  | 35              |
| 钴    | <0.01           | <0.02           | 0.02               | 0.14            |
| 铬    | <0.010          | <0.020          | 0.250              | 1.75            |
| 铜    | <0.01           | <0.02           | 4                  | 28              |
| 铁    | <1.0            | <2.0            | 40                 | 280             |
| 镁    | <0.01           | <0.02           | --                 | --              |
| 锰    | <0.010          | <0.20           | 1.8                | 12.6            |
| 钼    | <0.01           | <0.02           | 0.12               | 0.84            |
| 镍    | <0.01           | <0.02           | 0.14               | 0.98            |
| 锡    | <1.0            | <2.0            | 100                | 700             |
| 钛    | <0.01           | <0.02           | --                 | --              |
| 钒    | <0.001          | <0.002          | 0.01               | 0.07            |



|   |         |         |        |        |
|---|---------|---------|--------|--------|
| 锌 | <0.10   | <0.20   | 5      | 35     |
| 砷 | <0.001  | <0.002  | 0.002  | 0.014  |
| 钡 | <0.01   | <0.02   | 1.2    | 8.4    |
| 铍 | <0.001  | <0.002  | 0.01   | 0.07   |
| 镉 | <0.001  | <0.002  | 0.005  | 0.035  |
| 汞 | <0.001  | <0.002  | 0.003  | 0.021  |
| 锂 | <0.010  | <0.020  | 0.048  | 0.336  |
| 铅 | <0.001  | <0.002  | 0.010  | 0.07   |
| 锶 | <0.01   | <0.02   | 0.04   | 0.28   |
| 铊 | <0.0001 | <0.0002 | 0.0001 | 0.0007 |

备注: 1. \* 表示限值引援自关于食品接触材料的金属及其合金的技术指导

## 2. 感官测试

- 测试方法: 参照 DIN 10955:2004

- 样品在 60°C 纯水中浸 2 小时。评定小组对经过处理的水进行嗅觉和味觉的评定。

| 样品        | 测试参数 | 结果等级 | 建议水平 |
|-----------|------|------|------|
| 721682290 | 味觉改变 | 0    | <3   |
|           | 嗅觉改变 | 0    | <3   |

备注: 1. 可用的分级列出如下:

- 等级:
- 0: 没有感知味道/气味偏差
  - 1: 稍微感知味道/气味偏差
  - 2: 微弱感知味道/气味偏差
  - 3: 清晰感知味道/气味偏差
  - 4: 浓烈感知味道/气味偏差

备注: 本报告中的数据结果供企业内部的科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

-报告结束-