



GUIDE

Hvorfor sprakk den?

Sprekken forteller nesten alltid hvor den kommer fra – hvis du vet hvordan du leser den. Her er de vanligste bruddene, årsakene og hva du gjør annerledes neste gang.



Bilde: sprukket stykke etter brenning

Les sprekken

SLIK SER DET UT	SANNSYNLIG ÅRSAK	FOREBYGGING
S-formet sprekke i bunnen av dreide stykker	Bunnen ble ikke komprimert ved åpning	Komprimer bunnen 2–3 runder fra sentrum og ut; sentrer godt
Sprekk fra kanten og nedover	Kanten tørket raskere enn resten	Komprimer kanten under dreining; plastremse over kanten i tørk
Sprekk langs skjøt (hank, pølse, plate)	Ulik fuktighet eller slurvete sammenføyning	Riss + slikker, samme fuktighet i delene, langsom tørk under plast
Stykket i mange biter, bitene «blåst» utover	Fukt i godset – dampeksplasjon i råbrenningen	Beintørt gods (kinntesten), rolig oppvarming, forvarm gjerne
Rette brudd gjennom tykke partier	Store tykkelsesforskjeller eller innestengt luft	Jevn godstykkelse, hul ut tykke partier, prikk hull i lukkede rom
Fine sprekker som først synes etter glasur	Spennings mellom glasur og leire (se glasurfeil-guiden)	Glasur og leire med tilpasset krymping
Sprakk lenge etter brenning, i bruk	Underbrent gods eller termisk sjokk (ovn/oppvask)	Brenn leiren til dens temperatur; jevn godstykkelse

De tre store reglene

- **Jevnhet:** Jevn tykkelse, jevn fuktighet, jevn tørk. Nesten alle sprekker er en ujevnheter som fikk utvikle seg.
- **Langsomhet:** Langsom tørk under plast og rolig start på brenningen koster dager – sprekker koster hele arbeidet.
- **Kompresjon:** Komprimert leire (bunn, kanter, skjøter) er tett og sterk. Løs leire er en sprekke som venter.

Kan det repareres?

- **Lærhard/tørr:** Små sprekker kan tettes med «magisk vann» (vann med litt natriumsilikat) og leirspon, eller paperclay-masse. Store sprekker: gjenvinn leiren og lag ny.
- **Etter råbrenning:** Vanskelig. Sprekkpasta finnes, men resultatet er usikkert – ofte bedre å la det bli en lærepenge.
- **Etter glasurbrenning:** Keramikk til bruk kan ikke repareres mattrygt. Til pynt: kintsugi-inspirert liming er et vakkert alternativ.

Husk

Én sprukket kopp er uflaks. Tre like sprekker er et mønster – og mønstre kan fikses. Ta bilde, noter leire, tykkelse og tørkeforløp, og sammenlign.

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!