



GUIDE

Glasurfeil

De seks vanligste glasurfeilene: hvordan de ser ut, hvorfor de oppstår, og hva du endrer. De fleste skyldes ett av tre – tykkelse, temperatur eller tilpasning mellom glasur og leire.



Bilde: prøvebrikker med ulike glasurfeil

Feilsøkingstabell

FEIL	SLIK SER DET UT	VANLIGSTE ÅRSAKER	LØSNING
Renning	Glasuren har rent nedover og evt. festet stykket til platen	For tykt lag, for høy temperatur, glasur som beveger seg mye	Tynnere lag, stopp glasuren 5–10 mm over foten, riktig cone
Nålestikk (pinholes)	Små hull som nålestikk i overflaten	Gasser fra godset bobler gjennom; støvete/porøs råvare; for rask brenning	Svamp godset før glaserings, roligere topp på brenningen, evt. kort holdetid
Krakelering (crazing)	Fint nett av sprekker i glasuren	Glasuren krymper mer enn leiren – dårlig tilpasning	Annen glasur/leire-kombinasjon; brenn godset høyere; som dekor: helt fint, men ikke mattrygt
Avskalling (shivering)	Glasurflak spretter av kanter og rygger	Det motsatte: glasuren krymper mindre enn leiren og presses av	Bytt kombinasjon – avskalling er alvorlig, skarpe flak kan havne i maten
Kryping (crawling)	Glasuren har trukket seg sammen og etterlatt bare flekker	Støv, fett eller fingermerker under glasuren; for tykt lag; glasert på sprukket råglasur	Rene hender og rent gods, tynnere lag, gni ut sprekker i tørr glasur før brenning
Matt/tørr og ru	Ujevn, sandpapiraktig overflate	Underbrent, eller for tynt lag	Sjekk glasurens cone mot brenningen; tykkere lag; kan ofte reglaseres og brennes på nytt

Forebygging i tre punkter

- **Rent gods:** Tørk av råbrente stykker med fuktig svamp før glaserings – støv er glasurens verste fiende.

- **Riktig tykkelse:** De fleste glasurer vil ligge som et kredittkort tykt lag. Test med fingernegl i tørr glasur.
- **Prøvebrikker:** Test hver ny glasur/leire-kombinasjon på en brikke – stående, så du ser om den renner – før den får et helt arbeid.

Kan det reddes?

Underbrent, matt eller krøpet glasur kan ofte få nytt lag og en ny brenning. Renning og avskalling kan ikke – men ovnsplaten redder du med et tynt lag kilnwash.

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!