

Bladlykta

En sylinderykt med bølget overkant, bladformede åpninger og risset bladnerve – fin i grønn glasur til høsten. Mål: diameter 80 mm og høyde 100 mm.
Vanskelighetsgrad: lett.



Skrive ut malen

- Malen ligger på to A4-ark (**Mal.pdf**) med delene A (bunn), B og C (mantelen i to halvdeler). Utskrift i 100 % (faktisk størrelse, uten tilpasning til siden) gir en lykt med målene over. Sjekk kontrollinja nederst på arket – den skal være 50 mm.
- Du kan skalere utskriften for å lage større eller mindre lykter.
- Ta hensyn til krympingen i leira du har valgt (den varierer mellom 5 og 12 %).
- Mantelen er delt i to halvdeler for å få plass på A4. Hver halvdel har 10 mm overlapp; skjær bort det som blir til overs når du har målt mot bunnen, og fas (skråskjær) begge kantene i overlappen så skjøten ikke blir dobbelt så tykk.

Instruksjoner

1 Skriv ut og klipp

Skriv ut begge arkene og klipp ut A, B og C, også den bølgete overkanten.

2 Kjevle ut plata

Kjevle ut en jevn plate på 5 mm og la den stivne til lett lærhard.

3 Skjær ut

Legg malene på plata og skjær ut i 90° vinkel. Skjær ut de bladformede åpningene med to buede snitt hver.

4 Riss bladene

Tegn de stiplede bladene gjennom malen og riss dem inn med nerve og sidenerver. Ikke skjær gjennom.

5 Riss opp bunnen

Riss opp bunnplata A der malen er grå og underkanten av B og C. Legg på leirslam.

6 Form sylinderen

Bøy B og C rundt bunnen og legg overlappene på innsiden. Pass på at bølgene i overkanten møtes. Riss, slam og trykk.

7 Glatt ut

Glatt skjøtene og rund av den bølgete kanten med en fuktig svamp.

8 Dekorér og brenn

En grønn glasur som samler seg mørkere i rissene får fram bladene. Brenn etter anvisningen for leira di.

Tips

- Trykk et ekte blad inn i leira i stedet for å risse – bruk blader med kraftige nerver, som eik eller lønn.
- Bruk bare telys i metall- eller plastkopp, og sett aldri lykta der den står uten tilsyn.

Gratulerer med den ferdige lyslykta di!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.