



# PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACRIDEL

**Clave: VP**

## INFORMACIÓN GENERAL

### RENDIMIENTO TEÓRICO

9–10 m<sup>2</sup>/ L

\*Puede variar dependiendo del tipo de superficie, preparación de la pintura, color y condiciones de aplicación.

### MANOS RECOMENDADAS

2 manos.

### ACABADO

Satinado y mate.

### COLOR

Toda la gama Pantone.

### SECADO

A una temperatura de 25 – 35°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos.

Duro: 60 minutos.

Total: 7 días.

### ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA

2– 3 mils.

### DENSIDAD

1.200 – 1.300 g/ml

### % SÓLIDOS EN PESO

30 – 55

### VISCOSIDAD BROKFIELD KU-3

1200 – 1500 CPS.

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Producto

Pintura arquitectónica, vinil acrílica de base agua especial para interiores y exteriores, resistente a los rayos UV, gran durabilidad, adherencia, gran impermeabilidad y permanencia del color, 100% lavable.

### Superficies de aplicación

Muros de concreto, yeso, cemento, madera, aplanados, Tablaroca, yeso y superficies arquitectónicas en general.

### Presentaciones

1 L, 4 L, 19 L, y 200 L.

## 2. INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

Para la aplicación del producto, es sumamente importante realizar una buena limpieza de superficie, por lo cual se tiene que asegurar que la misma esté libre de contaminantes como: polvo, humedad, grasa o cualquier agente extraño, capas anteriores mal adheridas deberán retirarse.

### Equipos de aplicación recomendados

La pintura vinílica se puede aplicar por equipo airless, brocha, rodillo o cepillo, dependiendo el tipo de sustrato.

### Dilución

Se recomienda aplicar directamente. En caso necesario, diluir con agua. A continuación, se muestran los porcentajes recomendados de dilución para cada equipo de aplicación.

*Brocha y rodillo:* Diluir máximo un 10%.

*Airless:* No se recomienda diluir.

## PLANTA TULTEPEC

Avenida Quinta Nepantla S/N Colonia San Pablo Otlica C.P. 54962 Tultepec; Estado de México.

Teléfonos: 55 58 65 57 11 - 55 51 16 13 13

E-mail: [innovadoradepinturas@prodigy.net.mx](mailto:innovadoradepinturas@prodigy.net.mx) | [atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx](mailto:atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx)



# PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACRIDEL

Clave: VP

## Agitación de la mezcla

Para la obtención de una excelente mezcla de aplicación, es recomendable agitar de forma manual o mecánica nuestra mezcla de pintura y diluyente. Si se agita manualmente, se deben realizar movimientos ascendentes. Si es agitación mecánica, implementar un agitador que realice dicho movimiento.

## Aplicación

Después de preparar la superficie y que este previamente sellada, aplicar dos manos con su tiempo de secado recomendado entre cada mano para lograr el desarrollo de color y satín completo. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo con las condiciones tales como: temperatura ambiente, humedad y ventilación.

## Limpieza del equipo

Se recomienda lavar la brocha, los rodillos y otras herramientas con abundante agua y jabón después de su uso.

## 5. INFORMACIÓN LEGAL

La información y resultados mostrados corresponden al estado actual de nuestro producto y fueron obtenidos en base a las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la información sobre la precisión, adecuación, suficiencia o la ausencia de defectos y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información.

Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar la idoneidad de los productos de Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. para su aplicación particular. Nada de lo incluido en esta información renuncia a cualquiera de los términos y condiciones de venta generales a menos que acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse todos los derechos de propiedad intelectual / industrial existentes. Debido a los posibles cambios en nuestros productos y los reglamentos y leyes nacionales e internacionales aplicables, la condición de nuestros productos podría cambiar. Las hojas de datos de seguridad de materiales que proporcionan las medidas de seguridad, que deben ser observadas al manejar o almacenar productos de Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. están disponibles bajo petición y se proporciona en cumplimiento de la legislación aplicable. usted debe obtener y revisar la información de la hoja de datos de seguridad aplicables antes de tocar cualquiera de estos productos. para obtener información adicional, póngase en contacto con Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. (55)58-65-57-11.

## 3. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. No es recomendable su aplicación cuando exista amenaza de lluvia para evitar deslaves. No emplearlo sobre superficies con acumulación de agua o húmedas. Evite el contacto con la piel y los ojos.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.

## 4. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

### INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

### ALMACENAMIENTO

Es preciso mantener el envase almacenado en un lugar fresco y seco, preferentemente a temperaturas por debajo de los 30°C. Una vez utilizado parte del material virgen, tapar perfectamente el sobrante, Se recomienda diluir solamente la pintura necesaria para la aplicación.

## PLANTA TULTEPEC

Avenida Quinta Nepantla S/N Colonia San Pablo Otlica C.P. 54962 Tultepec; Estado de México.

Teléfonos: 55 58 65 57 11 - 55 51 16 13 13

E-mail: innovadoradepinturas@prodigy.net.mx | atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx