



PINTURA VINIL-ACRÍLICA ECONOINN

Clave: VM

INFORMACIÓN GENERAL

RENDIMIENTO TEÓRICO

5–6 m²/ L

*Puede variar dependiendo del tipo de superficie, preparación de la pintura, color y condiciones de aplicación.

MANOS RECOMENDADAS

2 manos

ACABADO

Mate

COLOR

Toda la gama Pantone.

SECADO

A una temperatura de 25 – 35°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos.

Duro: 60 minutos.

Total: 7 días.

ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA

2– 3 mils.

DENSIDAD

0.90 – 1.300 g/ml

% SÓLIDOS EN PESO

30 – 50

VISCOSIDAD BROKFIELD KU-3

1200 – 1500 CPS.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto

Pintura arquitectónica, vinil acrílica de base agua, gran adherencia y permanencia del color, pintura económica para uso en interiores.

Superficies de aplicación

Muros de concreto, yeso, cemento, madera, aplanados, tablaroca, yeso y superficies arquitectónicas en general.

Presentaciones

1 L, 4 L, 19 L, y 200 L.

2. INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Para la aplicación del producto, es sumamente importante realizar una buena limpieza de superficie, por lo cual se tiene que asegurar que la misma esté libre de contaminantes como: polvo, humedad, grasa o cualquier agente extraño, capas anteriores mal adheridas deberán retirarse.

Equipos de aplicación recomendados

La pintura vinílica se puede aplicar por método de aspersión convencional y/o equipo airless, brocha, rodillo o cepillo, dependiendo el tipo de sustrato.

Dilución

Se recomienda aplicar directamente. En caso necesario, diluir con agua. A continuación, se muestran los porcentajes recomendados de dilución para cada equipo de aplicación.

Brocha y rodillo: Diluir máximo un 10%.

Aspersión: Diluir de un 15 – 20%

Airless: No se recomienda diluir.

PLANTA TULTEPEC

Avenida Quinta Nepantla S/N Colonia San Pablo Otlica C.P. 54962 Tultepec; Estado de México.

Teléfonos: 55 58 65 57 11 - 55 51 16 13 13

E-mail: innovadoradepinturas@prodigy.net.mx | atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx



PINTURA VINIL-ACRÍLICA ECONOINN

Clave: VM

Agitación de la mezcla

Para la obtención de una excelente mezcla de aplicación, es recomendable agitar de forma manual o mecánica la mezcla de pintura y diluyente. Si se agita manualmente, se deben realizar movimientos ascendentes. Si es agitación mecánica, implementar un agitador que realice dicho movimiento.

Aplicación

Después de preparar la superficie y de que este previamente sellada, aplicar dos manos con su tiempo de secado recomendado entre cada mano para lograr el desarrollo de color y satín completo. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo con las condiciones, tales como: temperatura ambiente, humedad y ventilación.

Limpieza del equipo

Se recomienda lavar brocha, rodillos y otras herramientas con abundante agua y jabón después de su uso.

3. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. No es recomendable su aplicación cuando exista amenaza de lluvia con el propósito de evitar deslaves. No aplicarlo sobre superficies húmedas o con acumulación de agua. Evite el contacto con la piel y los ojos.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.

4. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Es preciso mantener el envase almacenado en un lugar fresco y seco, preferentemente a temperaturas por debajo de los 30°C. Una vez utilizado parte del material virgen, tapar perfectamente el sobrante. Se recomienda diluir solamente la pintura necesaria para la aplicación.

5. INFORMACIÓN LEGAL

La información y resultados mostrados corresponden al estado actual de nuestro producto y fueron obtenidos en base a las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la información sobre la precisión, adecuación, suficiencia o la ausencia de defectos y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información.

Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar la idoneidad de los productos de Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. para su aplicación particular. Nada de lo incluido en esta información renuncia a cualquiera de los términos y condiciones de venta generales a menos que acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse todos los derechos de propiedad intelectual / industrial existentes. Debido a los posibles cambios en nuestros productos y los reglamentos y leyes nacionales e internacionales aplicables, la condición de nuestros productos podría cambiar. Las hojas de datos de seguridad de materiales que proporcionan las medidas de seguridad, que deben ser observadas al manejar o almacenar productos de Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. están disponibles bajo petición y se proporciona en cumplimiento de la legislación aplicable. usted debe obtener y revisar la información de la hoja de datos de seguridad aplicables antes de tocar cualquiera de estos productos. para obtener información adicional, póngase en contacto con Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. (55)58-65-57-11.

PLANTA TULTEPEC

Avenida Quinta Nepantla S/N Colonia San Pablo Otlica C.P. 54962 Tultepec; Estado de México.

Teléfonos: 55 58 65 57 11 - 55 51 16 13 13

E-mail: innovadoradepinturas@prodigy.net.mx | atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx