



TINTA PARA ROTULAR

Clave: TE-200

INFORMACIÓN GENERAL

RENDIMIENTO TEÓRICO

8–10 m²/ L

*Puede variar dependiendo del tipo de superficie, preparación de la pintura, color y condiciones de aplicación.

MANOS RECOMENDADAS

2 manos

ACABADO

mate

COLOR

Blanco.

SECADO

A una temperatura de 25 – 35°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos.

Total: 7 días.

ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1– 2 mils.

DENSIDAD

0.90– 1.200 g/ml

% SÓLIDOS EN PESO

40 – 45

VISCOSIDAD BROKFIELD KU-3

800 – 1000 CPS.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto

Tinta vinil acrílica de base agua, especial para exteriores, resistente a los rayos UV, de gran durabilidad, adherencia, impermeabilidad y permanencia del color.

Superficies de aplicación

Producto diseñado especialmente para serigrafía de tarimas de madera.

Presentaciones

4 L y 19 L,

2. INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Para la aplicación del producto, es sumamente importante realizar una buena limpieza de superficie, por lo cual se tiene que asegurar que la misma esté libre de contaminantes como polvo, humedad, grasa, hongos o cualquier agente extraño.

Es sumamente importante que la tarima no contenga pintura fresca para que esta pueda marcar bien el logo y el tono blanco sea intenso.

Equipos de aplicación recomendados

La tinta se aplica por método de aspersión convencional, se recomienda filtrar antes de vaciar al equipo de aspersión.

Dilución

Se recomienda aplicar directamente. En caso necesario, diluir con agua a un máximo del 10%.

PLANTA TULTEPEC

Avenida Quinta Nepantla S/N Colonia San Pablo Otlica C.P. 54962 Tultepec; Estado de México.

Teléfonos: 55 58 65 57 11 - 55 51 16 13 13

E-mail: innovadoradepinturas@prodigy.net.mx | atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx



TINTA PARA ROTULAR

Clave: TE-200

Agitación de la mezcla

Para la obtención de una excelente mezcla de aplicación, es recomendable agitar de forma manual o mecánica la mezcla de pintura y diluyente. Si se agita manualmente, se deberán realizar movimientos ascendentes. Si es agitación mecánica, implementar un agitador que realice dicho movimiento.

Aplicación

Se recomienda aplicar cuando la superficie este completamente seca, a una distancia de 15 a 20 cm de la tarima y filtrar la tinta siempre antes de utilizarse. Si no se va a utilizar el producto después de 30 minutos se debe de regresar a un envase limpio y limpiar el equipo correctamente para tener mayor durabilidad de este.

Limpieza del equipo

Se recomienda lavar las herramientas con suficiente agua después de su uso. El equipo de aspersión se debe lavar con recirculación de agua.

5. INFORMACIÓN LEGAL

La información y resultados mostrados corresponden al estado actual de nuestro producto y fueron obtenidos en base a las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la información sobre la precisión, adecuación, suficiencia o la ausencia de defectos y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información.

Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar la idoneidad de los productos de Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. para su aplicación particular. Nada de lo incluido en esta información renuncia a cualquiera de los términos y condiciones de venta generales a menos que acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse todos los derechos de propiedad intelectual / industrial existentes. Debido a los posibles cambios en nuestros productos y los reglamentos y leyes nacionales e internacionales aplicables, la condición de nuestros productos podría cambiar. Las hojas de datos de seguridad de materiales que proporcionan las medidas de seguridad, que deben ser observadas al manejar o almacenar productos de Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. están disponibles bajo petición y se proporciona en cumplimiento de la legislación aplicable. usted debe obtener y revisar la información de la hoja de datos de seguridad aplicables antes de tocar cualquiera de estos productos. para obtener información adicional, póngase en contacto con Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. (55)58-65-57-11.

3. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. No es recomendable su aplicación cuando exista amenaza lluvia para evitar deslaves. No emplearlo sobre superficies con acumulación de agua, húmedas o con formación de hongos. Evite el contacto con la piel y los ojos.

4. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Es preciso mantener el envase almacenado en un lugar fresco y seco, preferentemente a temperaturas por debajo de los 30°C. Una vez utilizado parte del material virgen, tapar perfectamente el sobrante, Se recomienda diluir solamente la pintura necesaria para la aplicación.

PLANTA TULTEPEC

Avenida Quinta Nepantla S/N Colonia San Pablo Otlica C.P. 54962 Tultepec; Estado de México.

Teléfonos: 55 58 65 57 11 - 55 51 16 13 13

E-mail: innovadoradepinturas@prodigy.net.mx | atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx