

Resina epossidica alifatica trasparente, per la realizzazione di inserti in pavimenti in legno, mobili, ecc. Una volta indurita forma una massa trasparente e tenace, molto chiara e resistente alla luce.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente a bassa viscosità
Densità miscela	Circa 1,0 kg/l
Viscosità comp A	600 mPas
Viscosità comp B	30 mPas
Viscosità miscela	300 mPas
Tempo di utilizzo miscela	Circa 1 ora
Pedonabilità	48 ore
Indurimento completo	7 giorni
Temperatura di applicazione	min +15 °C, max +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di lavaggio S23
Confezioni disponibili	Taniche da 4 + 1 kg

Modalità d'uso

Miscelare i due componenti nell'esatto rapporto di impiego, per piccole quantità è sufficiente la miscelazione manuale (fino a 1 kg circa), per quantità maggiore consigliamo la miscelazione meccanica con trapano dotato di apposito miscelatore. Travasare la miscela in un altro recipiente e miscelare brevemente. Attendere 5 – 10 minuti, dare un'ultima breve miscelata e quindi utilizzare il prodotto. È importante seguire attentamente queste istruzioni per ottenere una massa perfettamente trasparente e priva di difetti.

L'utilizzo tipico di questo prodotto è quello di riempire delle cavità di piccola/media dimensione in pavimenti, mobili o altro. L'effetto finale è una massa dura molto chiara e perfettamente trasparente. All'interno della resina è possibile inglobare degli oggetti di piccole dimensioni, sassi, monete, fotografie, ecc.

È possibile ottenere delle colorazioni trasparenti aggiungendo piccole quantità di prodotti colorati (0,1 – 0,5%). Cristal è molto tollerante, per quantità così piccole si possono aggiungere: coloranti concentrati, smalti e anche prodotti a base acqua.

Nel caso si dovessero riempire spessori elevati, superiori a 2 cm, consigliamo di effettuare la colata in due o più riprese a distanza di 24 ore l'una dall'altra, questo per evitare un eccessivo sviluppo di calore durante la reazione di indurimento che potrebbe causare ingiallimenti o altri difetti.

Note

Non utilizzare a temperature inferiori a 15 °C, i tempi di indurimento sarebbero eccessivamente lunghi.

Pulizia degli attrezzi

La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata utilizzando il solvente di lavaggio S 23. Ad indurimento avvenuto la rimozione del prodotto potrebbe avvenire con difficoltà e solo in maniera meccanica.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente

Cristal

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 01 del 04-10-2019. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.