

Durolak DD 60

Vernice poliuretanica bicomponente semilucida

Durolak DD 60 è una vernice a solvente ad alto solido e basso contenuto di VOC. Consente di realizzare in sole due mani finiture senza difetti e molto coprenti, senza che siano compromesse facilità di stesura e distensione. Il film che si forma è caratterizzato da elevate prestazioni chimico-fisiche e una ottima resistenza all'abrasione.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Componente A – Liquido trasparente Componente B – Liquido trasparente
Rapporto di impiego	1:1 in volume
Densità miscela	1,020 kg/litro
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	5 – 7 ore
Carteggiabilità	24 ore
Tempo di utilizzo miscela (pot-life)	4 ore
Grado di opacità glossmetro 60°	60 gloss
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	25 mg Taber Abraser, mole CS10 1000g 1000 giri
Resa	10 – 12 m ² /litro
VOC	< 500 g/litro, cat A/j (BS), límite 500 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +10 a +35 °C
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S 23
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Fustini da 5 + 5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il parquet rimuovendo completamente eventuali vecchie vernici e qualsiasi traccia di oli, grassi e cere. Stuccare le fessurazioni impastando polvere di legno con Legastucco RS 20 o Legastucco RS A e completare il ciclo di levigatura con abrasivo grana 120 – 150. Pulire accuratamente la superficie. Applicare a rullo o a pennello una mano di fondo bicomponente a solvente Gran Fondo NP e lasciare asciugare per circa 8 ore. Carteggiare con carta abrasiva grana 150. applicare la finitura come sotto descritto.

Agitare bene il componente A, miscelare con il componente B nell'esatto rapporto di impiego (1:1) e lasciare riposare la miscela per 10 minuti. Applicare una mano di vernice a pennello o a rullo. Il ciclo a due mani Gran Fondo + Durolak DD 60 garantisce una finitura piena ed omogenea.

Note

Nel caso in cui, dopo il ciclo a due mani Gran Fondo NP + Durolak DD 60, fosse necessaria una seconda mano di vernice, attendere almeno 24 ore e carteggiare utilizzando carta abrasiva a grana fine (220); applicare la vernice entro 7 giorni. Il valore di opacità effettivo del film di vernice viene raggiunto dopo circa 3 giorni di maturazione.



Vernici &
Finiture

Durolak DD60



Certificazioni

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti verniciati con Durolak DD 60 si consiglia l'uso del detergente neutro Pulito Parquet o del detergente igienizzante Saniparquet. Per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish LUX.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Durolak DD60



Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 13/05/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.