

Durolak OR VPL

Finitura a base di oli uretanizzati



Vernici &
Finiture

Durolak OR VPL

Finitura monocomponente a base di oli uretanizzati per il trattamento e la colorazione di pavimenti in legno prefiniti. Indicata per la verniciatura manuale a banco, a spruzzo o con macchine verniciatrici. Disponibile in versione neutra e 12 tinte. La versione neutra può essere miscelata ai colorati per ottenere colorazioni meno intense. Prodotto per uso industriale, non utilizzabile direttamente in edilizia e non soggetto alla Direttiva Europea 2004/42/CE

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Liquido ambrato o colorato
Densità	0,900 – 1,000 kg/l
Viscosità	20 - 30 secondi coppa Ford 4
Secco al tatto	2 ore
Carteggiatura	12 – 14 ore
Sovraverniciatura	6 - 8 ore
Eventuale diluizione	Diluente RMD 91
Resa	12 – 16 m ² /litro
Grado di opacità (glossmetro 60°)	10 – 15 gloss
Temperatura di applicazione	> 15 °C
Conservazione	Minimo 12 mesi in confezioni originali sigillate
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91
Confezioni disponibili	Barattoli da 2,5 litri
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro, latte da 2,5 litri

Certificazioni

Modalità di applicazione

Verificare che la superficie del legno da trattare sia pulita ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici. Verificare sempre che persistano condizioni idonee per la verniciatura. Mescolare bene Durolak OR VPL prima dell'utilizzo per omogeneizzare al meglio il colore che potrebbe essere sedimentato. Il prodotto può essere applicato manualmente a pennello o rullo avendo cura di distribuirlo in modo uniforme, se possibile in un'unica passata per evitare sovrapposizioni di colore. Per l'applicazione a spruzzo se necessario diluire con il 10% di Diluente RMD 91. Per l'utilizzo con macchine verniciatrici verificare che il prodotto sia idoneo per la specifica macchina. Dopo 6 – 8 ore è possibile applicare una seconda mano. Se la seconda mano viene applicata entro 48 ore si può evitare la carteggiatura intermedia. Dopo 48 ore dalla prima mano, la carteggiatura è obbligatoria. Si consiglia di utilizzare un pad abrasivo VF per evitare di asportare troppo colore dalla prima mano.

Applicare Durolak OR VPL direttamente sul legno, senza utilizzare fondi.



Vernici &
Finiture

Note

- Come per tutti i prodotti a base oleosa, legni molto grassi, ad esempio Teak, Iroko e Ulivo, rallentano l'essiccazione della vernice. In casi estremi occorre attendere alcuni giorni.
- Non teme il gelo tuttavia non applicare a temperature inferiori a 15°C. Temperature inferiori rendono difficile la stesura del prodotto.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Durolak OR VPL

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 02 – 20/04/2023. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.