

# Epoxy Pav Decor

Rivestimento in resina epossidica per pavimentazioni. Esente da solventi.



Pavimenti in  
resina

Rivestimento a base di resina epossidica, esente da solventi, con elevate resistenze chimiche e meccaniche per la realizzazione di pavimentazioni a uso industriale e civile. Solo per interno.

## Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto                           | Componente A: pasta colorata<br>Componente B: liquido paglierino       |
| Rapporto di impiego               | 3:1                                                                    |
| Densità miscela                   | 1,31 kg/litro                                                          |
| Tempo di utilizzo miscela         | Circa 40 minuti                                                        |
| Fuori polvere                     | 4 – 6 ore                                                              |
| Sovraverniciatura                 | Min 18 – max 48 ore                                                    |
| Pedonabilità                      | 18 – 24 ore                                                            |
| Resistenza all'abrasione          | 30 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000g, 1000 giri                     |
| Consumo                           | 200 – 300 g/m <sup>2</sup> per mano                                    |
| Grado di opacità (glossmetro 60°) | Circa 70 gloss                                                         |
| Temperatura di applicazione:      | Da +15 a +35 °C<br>Da +10 a +20 °C con induritore invernale            |
| VOC                               | 0 g/litro                                                              |
| Conservazione                     | 12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C               |
| Pulizia degli attrezzi            | Diluente di lavaggio S/23, se indurito si rimuove solo meccanicamente. |
| Confezioni disponibili            | Secchi da 15 + 5 kg                                                    |

## Preparazione del sottofondo

I sottofondi in calcestruzzo devono essere perfettamente puliti, asciutti ed esenti da polvere e parti incoerenti. Nel caso siano presenti grassi od oli, pulire con una soluzione di soda caustica al 10% e risciacquare più volte con acqua pulita. Se tale pulizia non fosse sufficiente, rimuovere il calcestruzzo inquinato mediante fresatura. Le parti in fase di distacco devono essere rimosse mediante pallinatura o fresatura. Il sottofondo deve avere una resistenza minima di 25 N/mm<sup>2</sup> alla compressione e di 1,5 N/mm<sup>2</sup> alla trazione. Al momento dell'applicazione l'umidità del sottofondo non deve superare il 4% e deve essere presente una adeguata barriera al vapore. Applicare una mano di Primer XPR o Idroblok 2K. Nel caso di vecchie pavimentazioni in ceramica assicurarsi che le piastrelle siano ben aderenti e applicare una mano di Idroblok C3 seguita da una rasatura con Primer XPR. In presenza di umidità di risalita applicare una mano di Idroblok C3. Per i dettagli sull'utilizzo dei primer consultare le relative schede tecniche.

## Applicazione

Preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A, mescolare accuratamente, servendosi di un mescolatore elettrico (trapano) fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme. La miscelazione manuale non è sufficiente ad ottenere un composto omogeneo. Travasare la miscela in un altro contenitore e mescolare brevemente, al fine di evitare parti non reagite. La miscela va utilizzata subito dopo la preparazione, in quanto il prodotto indurisce rapidamente sviluppando calore. Raccomandiamo di miscelare sempre la confezione completa in quanto errori nel rapporto di impiego possono portare a vari inconvenienti come scarse proprietà meccaniche o mancato indurimento.

## Epoxy Pav Decor

## Certificazioni



Pavimenti in  
resina

Applicare una prima mano di Epoxy Pav Decor con rullo a pelo corto, 4 – 6 mm, dopo almeno 18 ore ed entro 48 ore, applicare la seconda mano di prodotto. Se la sovraverniciatura avviene dopo più di 48 ore è necessaria una carteggiatura della prima mano con grana 150 – 180.

La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con il solvente di lavaggio S23. Ad indurimento avvenuto la rimozione del prodotto potrebbe avvenire con difficoltà e solo in maniera meccanica.

#### Note

Non diluire Epoxy Pav Decor con acqua o solventi.

Applicare sempre Epoxy Pav Decor su sottofondi adeguatamente preparati con Primer idoneo.

#### Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

#### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.

## Epoxy Pav Decor

#### Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 14/10/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.