

Epoxy Pav HT

Pavimentazione autolivellante in resina epossidica



Pavimenti in
resina

Autolivellante epossidico bicomponente colorato, per la realizzazione di pavimentazioni epossidiche a spessore per uso civile e industriale con ottime proprietà meccaniche e di resistenza chimica. Solo per interni.

Epoxy Pav HT

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Componente A: pasta densa colorata Componente B: liquido paglierino
Rapporto di impiego	4:1
Densità miscela	1,45 kg/litro
Tempo di utilizzo miscela	Circa 40 minuti
Fuori polvere	4 – 6 ore
Pedonabilità	24 ore
Resistenza all'abrasione	30 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000g, 1000 giri
Consumo	1,4 kg/m ² per millimetro di spessore
Temperatura di applicazione:	Da +15 a +35 °C Da +10 a +20 °C con induritore invernale
VOC	0 g/litro
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Diluente di lavaggio S/23, se indurito si rimuove solo meccanicamente.
Confezioni disponibili	Secchi da 16 + 4 kg

Certificazioni

Preparazione del sottofondo

Preparare il sottofondo con Primer XPR seguendo le modalità d'utilizzo riportate nella scheda tecnica del relativo prodotto.

Applicazione

Preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A, mescolare accuratamente, servendosi di un mescolatore elettrico (trapano) fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme. La miscelazione manuale non è sufficiente ad ottenere un composto omogeneo. Travasare la miscela in un altro contenitore e mescolare brevemente, al fine di evitare parti non reagite. La miscela va utilizzata subito dopo la preparazione, in quanto il prodotto indurisce rapidamente sviluppando calore. Raccomandiamo di miscelare sempre la confezione completa in quanto errori nel rapporto di impiego possono portare a vari inconvenienti come scarse proprietà meccaniche o mancato indurimento.

Applicare la miscela con spatola dentata fino per uno spessore di 2 – 3 mm e successivamente passare il rullo frangi bolle lentamente su tutta la superficie, e ripetere l'operazione fino a completa disareazione. Raccomandiamo di prestare particolare attenzione e di svolgere pazientemente questa fase dell'applicazione in quanto fondamentale al fine di ottenere una pavimentazione liscia ed esteticamente priva di difetti. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con il solvente di lavaggio S 23. Ad indurimento avvenuto la rimozione del prodotto potrebbe avvenire con difficoltà e solo in maniera meccanica.



Pavimenti in
resina

Note

Non diluire Epoxy Pav HT con acqua o solventi.

Applicare Epoxy Pav HT su sottofondi adeguatamente preparati con Primer idoneo.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.

Epoxy Pav HT

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 13/10/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.