

FONDO IMPREGNANTE B/C

FONDO BICOMPONENTE PER LA COLORAZIONE DEL LEGNO

Fondo poliuretanico bicomponente a solvente **conforme al D.Lgs.n.161/2006**; il prodotto è particolarmente indicato per l'esecuzione di trattamenti di coloritura con l'aggiunta del colorante concentrato Tingo Universale, nella tinta e concentrazione desiderata; la specifica formulazione consente una perfetta veicolazione dei coloranti e insieme ad un lungo tempo di utilizzo ed un'ottima lavorabilità permette di colorare il pavimento senza rischio di sormonti o disomogeneità. Su richiesta il Fondo Impregnante B/C può essere fornito già colorato, pronto uso, in tinta a campione.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto comp. A	Liq. paglierino	Peso specifico miscela	1,003 g/cm ³
Aspetto comp. B	Liq. trasparente	Viscosità FORD 4	13"
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto miscela	1 : 1	Carteggiatura (con disco pad viola)	12 - 24 h
Tempo di utilizzo misc.	6 ore	TINGO UNIVERSALE	da 2% a 10%
Fuori polvere	30'	Diluizione	Non consentita
Secco al tatto	5 h		
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 - 12 m ² / lt	Contenuto COV prod.puro	700 g/l
Aderenza	Ottima	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/f (BS): 700 g/l (gen2010)
Temp. di applicazione	> 10 °C		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T. amb	12 mesi	Simboli di rischio	Comp.A: F Comp.B: Xn F
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S/23.		
Confezioni disponibili	Latte da 5 lt		

Modalità di applicazione

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici. Stuccare le eventuali fessurazioni con stucco a solvente (LegaStucco RS/20 o LegaStucco RS/26) o con stucco all'acqua (Idrostucco RS/30). Completare il ciclo di carteggiatura con grana fine (150-180) ed aspirare accuratamente la polvere superficiale.



Miscelare i due componenti in rapporto 1:1 ed aggiungere il colorante concentrato Tingo Universale (fino ad un max del 10% sul totale); miscelare quanto basta per incorporare il colore.

N.B.: Si consiglia di effettuare sempre preliminari prove di coloritura, impiegando lo stesso legno che dovrà essere colorato.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n° 920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n° 920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



Lasciare riposare per 10 minuti la miscela di Fondo Impregnante B/C così preparato ed applicare una mano a pennello o a rullo.

Ad essiccazione avvenuta (12-24 h) carteggiare omogeneamente utilizzando un disco pad viola. Applicare una seconda mano di colore nello stesso modo o procedere alla finitura.

Come sistema di finitura è possibile usare una vernice a solvente o una vernice bi componente all'acqua.

Note

- ✓ Si sconsiglia l'applicazione di un numero di mani di coloritura superiore a due.
- ✓ Al fine di ottenere una colorazione omogenea sull'intera superficie è sempre consigliabile preparare la quantità di fondo colorato necessaria a completare la mano di trattamento; una minima variazione nel dosaggio del Tingo Universale o l'impiego di lotti differenti possono determinare sensibili cambiamenti di intensità o di tonalità del colore.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 16-06-2011 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.