

Maxima

Vernice poliuretanica bicomponente a base acquosa

Vernice bicomponente per parquet ad altissime prestazioni. Adatta per locali soggetti ad alto traffico pedonale come aeroporti e centri commerciali, facile da usare, possiede un'ottima distensione e permette di ottenere verniciature prive di difetti. Resistente ai prodotti chimici di uso comune e alle tracce delle suole in gomma. Maxima dona al legno un colore chiaro naturale. Disponibile nelle versioni Semilucida, Opaca ed Extra Matt.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Rapporto di impiego	10 : 1 con induritore B+
Densità	1,025 – 1,050 kg/litro
Viscosità	35" – 40" coppa Ford 4
pH	7,5 – 8,0
Tempo di utilizzo miscela	4 ore
Eventuale diluizione	10% con acqua per applicazione a spruzzo
Fuori polvere	1 ora
Sovraverniciatura	4 – 5 ore
Carteggiatura	4 – 5 ore
Resa	70 - 80 g/m ²
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	12 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità (60°)	Semilucida 30 gloss Opaca 15 gloss Extra-Matt 5 gloss
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Acqua e sapone neutro. Conservare i rulli e attrezzi in Soluzione di Lavaggio S28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
Confezioni disponibili	Taniche da 5 + 0,5 litri



Vernici &
Finiture

Maxima



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Modalità di applicazione

Maxima è una vernice bicomponente idonea per applicazione mediante sistemi di spruzzatura manuale o meccanica, velatrici o macchine a rullo

Agitare bene il componente A. Miscelare omogeneamente i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego (10:1). Per una corretta miscelazione si consiglia di versare il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione.

Attendere 5 – 10 minuti per consentire una pre-reazione della miscela quindi applicare la vernice. In caso di applicazione a spruzzo diluire con circa il 10% di acqua.

Applicare una prima mano di Maxima su legno preventivamente carteggiato, dopo 4 – 5 ore carteggiare con grana 220 ed applicare una seconda mano nello stesso modo. Per un risultato più pieno si può applicare una terza mano.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione ordinaria dei pavimenti trattati con Maxima si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet. Per la manutenzione straordinaria si consiglia il polish Lux.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Maxima



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 28/02/2024

Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.