

Smalto PU

Smalto poliuretanico bicomponente

Prodotto verniciante poliuretanico bicomponente colorato, per la protezione di manufatti in calcestruzzo anche in esterno. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, ai carburanti e agli oli.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Rapporto di impiego	4:1
Aspetto	Comp. A – liquido colorato Comp. B – liquido trasparente
Densità	Comp. A – 1,180 – 1,200 kg/litro Comp. B – 1,020 kg/litro
Viscosità miscela	23" coppa Ford 4
Pot-life	2 ore
Fuori polvere	30 – 40 minuti
Fuori impronta	4 ore
Indurimento completo	3 giorni
Sovraverniciatura	Non oltre 48 ore
Eventuale diluizione	Max 5% Diluente P24
Consumo	100 – 200 g/m ² per una mano
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	80 mg Taber Abraser, mole CS10 1000g 1000 giri
Grado di opacità	70 gloss
VOC	< 500 g/litro, cat A/j (BS), limite 500 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S 23
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Fustini da 10 + 2,5 kg

Modalità di applicazione

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, prive di parti incoerenti e preventivamente trattate con un primer idoneo come ad esempio Idroblok C3. Dopo aver pulito la superficie, applicare Smalto PU a rullo, pennello o a spruzzo airless. Normalmente sono necessarie due mani, nel caso si superassero i tempi massimi di sovraverniciatura carteggiare la superficie con grana 150 -180.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



VERNICI &
FINITURE

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 02 – 16/07/2025. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.