

MyFloor Stone

Pavimentazione a effetto marmo naturale



Prodotti per
edilizia

MyFloor Stone

Rivestimento decorativo per applicazioni in esterno su superfici cementizie nuove o preesistenti (stone carpet).

Il sistema MyFloor Stone è composto da ciottoli di marmo di varia granulometria e colore e una resina poliuretanica – MyFloor Resin – con funzione di legante. Questi permettono di ottenere una pavimentazione decorativa continua con elevata resistenza all'abrasione, non ingiallente, drenante e resistente al gelo – disgelo. Utilizzando ciottoli di diverso colore è possibile ottenere effetti particolari o realizzare pavimentazioni a disegno.

I ciottoli di marmo sono disponibili in due diverse granulometrie: 1-4 mm e 4-8 mm. I colori disponibili sono i seguenti: Arabescato, Bianco Carrara, Bianco Verona, Bianco Zandobbio, Bardiglio Chiaro, Botticino, Breccia Aurora, Breccia Pernice, Giallo Siena, Giallo Mori, Grigio Cenere, Grigio Carnico, Marrone, Marrone Mogano, Nero Ebano, Occhiolino, Rosa Corallo, Rosso Verona, Rosso Levante, Verde Alpi.

Modalità d'uso

Preparazione sottofondo.

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e parti incoerenti. Effettuare una pulizia meccanica con pallinatrice o levigatrice con dischi diamantati al fine di eliminare eventuali imperfezioni e parti poco aderenti. Eventuali crepe o fessure possono essere riparate con una malta epossidica composta da Adeblok T19 e sabbia asciutta. Posizionare eventuali guide di spessore. Il massetto dovrà avere una pendenza adeguata a scaricare opportunamente l'acqua piovana.

Applicare una mano di primer Idroblok 2K e procedere alla stesura della pavimentazione.

Preparazione della miscela

Miscelare i ciottoli di marmo con il 4 – 5% di Myfloor Resin per mezzo di un miscelatore a basso numero di giri (trapano) o di una betoniera. I ciottoli devono essere asciutti e privi di polvere.

Consigliamo di utilizzare una miscela composta da: 50% ciottoli 1 – 4 mm e 50% ciottoli 4 – 8 mm a cui aggiungere 4 – 5% di Myfloor Resin.

Come esempio per il calcolo del fabbisogno di materiale, per realizzare 1 m² di pavimentazione spessa 10 mm sono necessari 7,5 kg di ciottoli 1 – 4 mm, 7,5 kg di ciottoli 4 – 8 mm e 0,6 kg di Myfloor Resin.

Applicazione

Stendere l'impasto con rastrello e staggia, aiutandosi con le guide di livello posizionate precedentemente. Compattare la pavimentazione con cazzuola o frattazzo liscio. Per facilitare la stesura si consiglia di bagnare saltuariamente gli attrezzi con il Diluente P 24 o altro diluente per prodotti poliuretanici.



Prodotti per
edilizia

Dati tecnici Myfloor Resin a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,10 kg/litro
Rapporto di miscelazione con ciottoli 2 – 4 mm	1/20 (5%)
Tempo di utilizzo dell'impasto	80 – 90 minuti
Pedonabilità	12 – 24 ore
Indurimento completo	7 giorni
Temperatura di applicazione	Tra +10 e +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Pulizia attrezzi	Diluente Poliuretano P24
Confezioni disponibili	Taniche da 5 kg

MyFloor Stone

Caratteristiche fisiche prodotto finito

Densità	1813 kg/m ³
Resistenza a flessione – UNI EN 14617-2	4,8 MPa
Resistenza a compressione – UNI EN 14617-15	9,1 MPa
Resistenza allo scivolamento – UNI EN 14231	Asciutto – 99 PVT – bassissimo potenziale di scivolamento Bagnato – 39 PVT – basso potenziale di scivolamento

Note

- I ciottoli di marmo utilizzati dovranno essere perfettamente asciutti. Diversamente, potrebbero verificarsi rigonfiamenti schiumosi bianco cristallino.
- Utilizzare attrezzi in acciaio inox.
- L'impasto offre tempi di lavorazione sufficientemente lunghi, tuttavia si consiglia di preparare quantitativi di miscela relativamente piccoli e di applicare immediatamente l'impasto.
- Non applicare spessori inferiori ad 8 – 10 mm
- Proteggere dalla pioggia per le prime 18 – 24 ore.

Manutenzione

Esterno: aspirare e lavare con getto d'acqua.

Interno: usare il detergente MyFloor Cleaner così come indicato sulla confezione del prodotto.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev. 07 – 05/11/2024. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.