



Stucco colabile per il riempimento dei fori lasciati da nodi del legno. Disponibile nei colori: rovere, noce scuro e nero.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta fluida
Rappoto di impiego	3 : 1 in peso
Densità miscela	1,35 kg/litro
Viscosità miscela	730 mPas – Brookfield, girante 4, 50 giri/min
Tempo di utilizzo miscela	40 minuti
Carteggiatura	12 – 18 ore
Indurimento completo	7 giorni
Temperatura di applicazione	da + 10 °C a + 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
VOC	0 g/litro
Pulizia degli attrezzi	Diluente di lavaggio S/23, se indurito si rimuove solo meccanicamente.
Confezioni disponibili	Barattoli da 0,750 + 0,250 kg

Modalità di applicazione

Preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A, mescolare accuratamente, fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme. Versare la miscela nei fori da riempire, utilizzare lo stucco subito dopo la preparazione, in quanto il prodotto indurisce rapidamente sviluppando calore. Raccomandiamo di miscelare sempre la confezione completa in quanto errori nel rapporto di impiego possono portare a vari inconvenienti come scarse proprietà meccaniche o mancato indurimento.

Dopo essiccazione e carteggiatura il legno può essere verniciato con vernici bicomponenti a base acqua o trattato con oli impregnanti.

Note

La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con il solvente di lavaggio S 23.

Ad indurimento avvenuto la rimozione del prodotto avviene con difficoltà e solo in maniera meccanica.

Non diluire Epofill con acqua o solventi.

A basse temperature i tempi di indurimento si allungano notevolmente.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 01 del 10-01-2020. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.