

Epoxy Pav Materic

Malta epossidica a base acquosa per la realizzazione di pavimentazioni a basso spessore



Pavimenti in
resina

Malta epossidica spatolabile per la realizzazione di pavimentazioni a effetto texturizzato a basso spessore.

Disponibile in due versioni Epoxy Pav Materic 05 con granulometria media ed Epoxy Pav Materic 03 con granulometria fine.

Epoxy Pav Materic

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Componente A: pasta colorata Componente B: liquido trasparente
Rapporto di impiego	9:1
Densità miscela	1,80 kg/litro
Tempo di utilizzo miscela	Circa 60 minuti
Sovraverniciatura	Min 12 – max 48 ore
Pedonabilità	Circa 12 ore
Consumo	500 – 600 g/m ² per mano
Temperatura di applicazione:	Da +15 a +35 °C
VOC	0 g/litro
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Acqua, se indurito si rimuove solo meccanicamente.
Confezioni disponibili	Secchi da 9 + 1 kg

Certificazioni

Preparazione del sottofondo

I sottofondi in calcestruzzo devono essere perfettamente puliti, asciutti ed esenti da polvere e parti incoerenti. Nel caso siano presenti grassi od oli, pulire con una soluzione di soda caustica al 10% e risciacquare più volte con acqua pulita. Se tale pulizia non fosse sufficiente, rimuovere il calcestruzzo inquinato mediante fresatura. Le parti in fase di distacco devono essere rimosse mediante pallinatura o fresatura. Il sottofondo deve avere una resistenza minima di 25 N/mm² alla compressione e di 1,5 N/mm² alla trazione. Al momento dell'applicazione l'umidità del sottofondo non deve superare il 4% e deve essere presente una adeguata barriera al vapore. Applicare una mano di Primer XPR o Idroblok 2K. Nel caso di vecchie pavimentazioni in ceramica assicurarsi che le piastrelle siano ben aderenti e applicare una mano di Idroblok C3 seguita da una rasatura con Primer XPR. In presenza di umidità di risalita applicare una mano di Idroblok C3. Per i dettagli sull'utilizzo dei primer consultare le relative schede tecniche.

Applicazione

Preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A, mescolare accuratamente, servendosi di un mescolatore elettrico (trapano) fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme. La miscelazione manuale non è sufficiente ad ottenere un composto omogeneo. Travasare la miscela in un altro contenitore e mescolare brevemente, al fine di evitare parti non reagite. Raccomandiamo di miscelare sempre la confezione completa in quanto errori nel rapporto di impiego possono portare a vari inconvenienti come scarse proprietà meccaniche o mancato indurimento.



Pavimenti in
resina

Applicare il prodotto con una spatola liscia (spatola americana) in modo da ottenere uno strato sottile e uniforme. Dopo almeno 12 ore ed entro 72 ore carteggiare con monospazzola e carta abrasiva grana 60 – 80 per rimuovere eventuali granelli non bene ancorati e applicare un secondo strato di prodotto. È possibile applicare un terzo strato per un risultato più omogeneo.

Attenzione, utilizzare la miscela entro il tempo di utilizzo dichiarato di 60 minuti. Il prodotto rimane liquido più a lungo, ma perde progressivamente le sue proprietà meccaniche.

Finire il ciclo con 2 o tre mani di Maxima o Idrofloor 2K

Note

Applicare sempre Epoxy Pav Materic su sottofondi adeguatamente preparati con Primer idoneo.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.

Epoxy Pav Materic

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 18/03/2022. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.