

LAKFLOOR EP 2K

SMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Prodotto verniciante epossidico, bicomponente colorato. Protegge e dona tono gradevole ai pavimenti in cemento. Resiste all'usura, consolida il pavimento evitando lo sgretolamento e lo spolverio, facilitando la manutenzione a favore dell'igiene.

Particolarmente idoneo per garage, locali industriali o similari, ove si voglia dare un migliore aspetto estetico e proteggere la superficie dall'attacco di acqua, prodotti chimici e oli.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido colorato.	Peso specifico	Comp. A 1,180 Comp. B 0,925
Rapporto d'impiego in volume	2/1	Viscosità miscela	25" coppa Ford 4

Rapporti d'impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Fuori polvere	30 – 40 minuti	Sovraverniciatura	Non oltre 48 ore
Fuori impronta	4 ore	Messa in esercizio	48 ore
Carteggiabilità	16 – 18 ore	Indurimento completo	7 giorni
Diluizione	Max 5% di Solvente S23		

Caratteristiche tecniche			
Resa	8 - 10 m ² /litro	Temp. di applicazione	> 10° C
Grado di opacità	70 gloss	Contenuto COV prod. puro	< 500 g/l
Resistenza all'abrasione (Taber Abraser mole CS10 1Kg 1000 giri)	50 mg	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/i (BS): 500 g/l (gen2010)
Aderenza (quadrettatura)	Massima		

Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T > 10° C	12 mesi	Simboli di rischio	F, Xn

Pulizia Attrezzi subito dopo l'uso con SOLVENTE DI LAVAGGIO S/23

Confezioni disponibili	Comp. A 5 litri	
	Comp. B 2,5 litri	

Modalità di applicazione

Procedere a un lavaggio accurato del pavimento cementizio, asportando polvere, sostanze grasse distaccanti e ogni altro tipo di sporco, eventualmente con l'ausilio di detergenti.

Applicare un idoneo primer impermeabilizzante per evitare la risalita di umidità, ad esempio TOVERFIX, PRIMER PU 100, IDROBLOCK C3, consultare le relative schede tecniche per le modalità d'uso..

Dopo aver pulito la superficie, applicare MyFloor Resin 2K a rullo o pennello, normalmente sono necessarie due mani con carteggiatura intermedia (grana 180 – 220).

Note

- ✓ Non teme il gelo tuttavia se ne consiglia l'applicazione a T > 10° C.
- ✓ Verificare sempre l'idoneità dei sottofondi esistenti, in caso di dubbi effettuare una prova applicando il ciclo completo.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com



**UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393**

Norme di sicurezza

PRODOTTO A USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti e il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.1 31-10-2014 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.