

LAKFLOOR

VERNICE POLIURETANICA PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Prodotto verniciante poliuretanico, monocomponente, igroindurente.

Trasparente o colorato con aggiunta di particolari paste colorate, protegge e dona tono gradevole ai pavimenti in cemento. Resiste all'usura, consolida il pavimento evitando lo sgretolamento e lo spolverio, facilitando la manutenzione a favore dell'igiene.

Applicabile ovunque, trova maggior riscontro in negozi, garage, spogliatoi, locali industriali o similari, ove si voglia dare un migliore aspetto estetico.

Con l'aggiunta di opportune *chips* si potranno ottenere effetti marmorizzati.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido trasparen.	Densità	1,014 g/cm³
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Fuori polvere	40'	Sovraverniciatura	Non oltre 48 ore
Fuori impronta	4 h	Diluizione	Max 5% di DILUENTE P/24
Carteggiabilità	16 h	PASTA COLOR	15 - 30%
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 m²/kg.	Temp. di applicazione	> 10° C
Grado di opacità	100 gloss	Contenuto COV prod. puro	< 500 g/l
Resistenza all'abrasione (Taber Abraser mole CS10 1Kg 1000 giri)	mg 22	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/i (BS): 500 g/l (gen2010)
Aderenza (quadrettatura)	Massima		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T > 10° C	12 mesi		
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con SOLVENTE DI LAVAGGIO S/23		
Confezioni disponibili	Fustini da 5 litri	Fustini da 10 litri	

Modalità di applicazione

Procedere a un lavaggio accurato del pavimento cementizio, asportando polvere, sostanze grasse distaccanti e ogni altro tipo di sporco, eventualmente con l'ausilio di detergenti.

Applicare un idoneo primer impermeabilizzante per evitare la risalita di umidità, ad esempio TOVERFIX, PRIMER PU 100, IDROBLOCK C3, consultare le relative schede tecniche per le modalità d'uso.

Applicare LAKFLOOR in versione trasparente o colorata mediante l'aggiunta di una pasta colorata (15-30%) della serie **PASTA COLOR** (disponibile Grigio - Verde - Rosso - Nero o, su richiesta, in altre tinte specifiche).

Il ciclo prevede la stesura di una o due mani di prodotto trasparente o pigmentato, ed una mano trasparente come finitura, carteggiando con monospazzola tra ogni mano.

Note

- ✓ Non teme il gelo tuttavia se ne consiglia l'applicazione a T > 10° C.
- ✓ La sovraverniciatura oltre 24-48 deve necessariamente essere preceduta da un'operazione di carteggiatura.

Norme di sicurezza



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.4 7-06-2016

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.