

Maxi Oil Color

Finitura colorata a base di oli uretanizzati

Finitura monocomponente a base di oli uretanizzati per il trattamento e la colorazione di pavimenti in legno. Adatta anche per verniciature di serramenti o altri manufatti in legno esposti anche in esterno. Disponibile Bianca. Finitura opaca.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Liquido colorato
Densità	1,042 kg/l
Essiccazione fuori polvere	2 – 3 ore
Carteggiatura	14 – 16 ore
Sovraverniciatura	14 – 16 ore
Pedonabilità	14 – 16 ore
Messa in esercizio	Min. 24 ore
Resa	12 – 14 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	35 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità (glossmetro 60°)	10 – 15 gloss
Temperatura di applicazione	> 15 °C
Conservazione	minimo 24 mesi in confezioni originali sigillate
Contenuto VOC	< 500 g/litro, cat A/j(BS), limite 500 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro e da 2,5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20. Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la finitura.

Maxi Oil Color è pronta all'uso. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Verniciare a rullo (mohair 6 mm) o a pennello applicando in maniera uniforme una prima mano di Maxi Oil Color. Dopo 14 – 16 ore è possibile applicare una seconda mano. Se la seconda mano viene applicata entro 48 ore si può evitare la carteggiatura intermedia. Dopo le 48 ore dalla prima mano la carteggiatura è obbligatoria si consiglia di utilizzare un pad abrasivo VF per evitare di asportare troppo colore dalla prima mano.

Maxi Oil Color è applicabile anche a spruzzo previa diluizione con il 10 – 20% di Diluente RMD 91.

Maxi Oil Color deve essere applicata direttamente sul legno, senza utilizzare fondi.



Vernici &
Finiture

Maxi Oil Color



Certificazioni

Note

- Non sovraverniciare Maxi Oil Color Bianca con Maxi Oil trasparente, potrebbero verificarsi dei forti ingiallimenti.
- Come per tutti i prodotti a base oleosa, legni molto grassi, ad esempio Teak, Iroko e Ulivo, rallentano l'essiccazione della vernice. In casi estremi occorre attendere alcuni giorni.
- Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cautela nella prima settimana.
- Si sconsiglia l'utilizzo di fondi a base di nitrocellulosa.
- Si sconsiglia la terza mano di finitura. Un film eccessivo potrebbe compromettere la qualità meccanica del film stesso.
- Non teme il gelo tuttavia non applicare a temperature inferiori a 15 °C. Temperature inferiori rendono difficile la stesura del prodotto.

Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria consigliamo Pulito Parquet.

Per la manutenzione straordinaria usare il polish Lux.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Attenzione! Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformità' alla legislazione vigente.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Maxi Oil Color



Certificazioni