

MyFloor Resin

Resina per MyFloor Stone



Prodotti per
edilizia

MyFloor Resin è una resina poliuretanica igroindurente per la realizzazione di pavimentazioni drenanti "Stone Carpet". Non ingiallente e stabile all'esterno, assieme ai ciottoli di marmo fa parte del nostro sistema MyFloor Stone.

MyFloor Resin

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,10 kg/litro
Rapporto di miscelazione con ciottoli 2 – 4 mm	1/20 (5%)
Tempo di utilizzo dell'impasto	80 – 90 minuti
Pedonabilità	12 – 24 ore
Indurimento completo	7 giorni
Temperatura di applicazione	Tra +10 e +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Pulizia attrezzi	Diluente Poliuretanico P24
Confezioni disponibili	Taniche da 5 kg

Modalità di applicazione

Vedi scheda tecnica MyFloor Stone.

Note

- Richiudere bene il contenitore dopo l'uso.
- Evitare di usare eccessi di resina e il contatto con attrezzature umide. Potrebbero verificarsi rigonfiamenti schiumosi bianco cristallini.
- Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra 10 e 35 °C.
- Non utilizzare in giornate di pioggia, eccessivamente umide o con forte vento.

Norme di sicurezza

Prodotto esclusivamente per uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev. 02 – 05/11/2024. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.