

Oil Pro Color

Olio cera ad elevata resistenza ad effetto soft touch per pavimenti in legno.

Trattamento di finitura con effetto morbido al tatto per pavimenti in legno. Dona al legno la colorazione tipica di un trattamento a olio, ma con durata e facilità di manutenzione superiore. Penetra profondamente nel legno e garantisce una elevata resistenza ai graffi all'abrasione e alle macchie. Disponibile bianco

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Liquido colorato
Densità	1,1 kg/l
Essiccazione fuori polvere	2 ore
Carteggiatura	12 – 14 ore
Sovraverniciatura	12 – 14 ore
Pedonabilità	12 – 14 ore
Messa in esercizio	Min. 24 ore
Resa	12 – 14 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	35 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità (glossmetro 60°)	<10 gloss
Temperatura di applicazione	> 15 °C
Conservazione	Minimo 24 mesi in confezioni originali sigillate
Contenuto VOC	< 500 g/litro, cat A/j(BS), limite 500 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91 o Greencleaner
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro, e da 2,5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20. Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la verniciatura.

Oil Pro Color è pronto all'uso. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Verniciare a rullo (mohair 6 mm) o a pennello applicando in maniera uniforme una prima mano di prodotto. Dopo 12 - 14 ore è possibile applicare una seconda mano. Se la seconda mano viene applicata entro 48 ore si può evitare la carteggiatura intermedia. Dopo le 48 ore dalla prima mano la carteggiatura con retina di grana 150 – 180 è obbligatoria. Oil Pro Color è applicabile anche a spruzzo previa diluizione con il 10 – 20% di Greencleaner.



Vernici &
Finiture

Oil Pro Color



Certificazioni

Note

Non sovraverniciare Oil Pro Bianco con Oil Pro trasparente, potrebbero verificarsi dei forti ingiallimenti.

Come per tutti i prodotti a base oleosa, legni molto grassi, ad esempio Teak, Iroko e Ulivo, rallentano l'essiccazione. In casi estremi occorre attendere alcuni giorni.

Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cautela nella prima settimana.

Si sconsiglia l'utilizzo di fondi a base di nitrocellulosa.

Si sconsiglia la terza mano di Oil Pro Color. Uno spessore eccessivo potrebbe compromettere la qualità meccanica del film.

Non teme il gelo tuttavia non applicare a temperature inferiori a 15 °C. Temperature inferiori rendono difficile la stesura del prodotto.

Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria consigliamo Deteroil

Per la manutenzione straordinaria usare Lux Matt.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Attenzione! Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformità' alla legislazione vigente.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Oil Pro Color



Certificazioni