

PASTA COLOR A.W.

PASTA PIGMENTATA IDRODILUIBILE

Pasta colorante concentrata da aggiungere a qualsiasi prodotto verniciante a base acqua, fondo o vernice, per ottenere effetti colorati coprenti.

Disponibile versione bianca con il codice A.W.300.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Pasta colorata		
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto di impiego indic.	5 - 20 % su peso tot.	Carteggiabilità	a seconda del sistema: ~ 40' con IDROFONDOAC ~ 12 ore TROPICAL SQ
Caratteristiche tecniche			
Temp. di applicazione	> 5 °C - Teme il gelo		
Conservazione & Etichettatura			
Cons. in conf. orig. sigil. T _{amb}	12 mesi (TEME IL GELO)	Simboli di rischio	-
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con acqua		
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 kg		

Modalità di applicazione

Dopo la lamatura ed eventuale stuccatura, pulire accuratamente la superficie da trattare. Mescolare bene Pasta Color A.W. prima dell'uso; quindi versarla lentamente nel sistema verniciante a base acqua che si è scelto di utilizzare in quantità comprese tra 5 e 20% in peso sul totale; mescolare con un bastoncino per disperdere bene il pigmento colorato. Nel caso si utilizzi una vernice bicomponente si consiglia di aggiungere la Pasta Color A.W. alla componente A e miscelare in un secondo tempo la componente B.

Tra i fondi all'acqua Tover si consiglia l'impiego del monocomponente Idrofondo AC, mentre tra le vernici all'acqua si consiglia la bicomponente Tropical SQ.

Per effettuare un trattamento colorante si consiglia di applicare sempre almeno 2 mani di prodotto colorato, facendo poi seguire 1 o 2 mani di finitura trasparente protettiva (meglio se bicomponente a base acqua). Se si vuole ottenere una colorazione coprente (laccatura) due mani di colore risultano indispensabili.

Dopo l'applicazione della prima mano di colore è necessaria una carteggiatura uniforme rispettando i tempi caratteristici del sistema verniciante utilizzato (circa 30'-40' nel caso dell'Idrofondo AC, circa 12 ore nel caso di Tropical SQ). Si consiglia inoltre di diluire sempre la prima mano con 10-20% di acqua o additivo Rallenty.

Note

- ✓ E' importante mescolare di tanto in tanto la miscela durante l'uso per evitare la sedimentazione dei pigmenti
- ✓ Prima di effettuare il lavoro in opera è sempre opportuno realizzare alcune prove preliminari per valutare l'effetto finale del ciclo di colorazione.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.
REV.1 28-09-2010 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393