

Tovcol TP3 RF

Collante vinilico a presa rapida e forte per pavimentazioni in legno

Adesivo a base di polivinilacetato in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno come: mosaico, lamparquet e listoncini di qualsiasi specie legnosa, su sottofondi in cemento o altri comunque assorbenti. Il basso contenuto d'acqua e la particolarità dei polimeri impiegati garantiscono incollaggi tenaci a presa rapida, esenti da spinte laterali. Adatto per sottofondi riscaldanti e raffrescanti.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta colorata
Densità	1,4 kg/litro
Tempo aperto	20 minuti
Tempo di presa	1 ora
Pedonabilità	12 – 24 ore
Tempo di attesa per la levigatura	15 giorni
Consumo	700 – 900 g/m ²
Carico di rottura	> 3,5 N/mm ² secondo la norma UNI EN 14293
Temperatura di applicazione	da + 10 °C a + 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C – Teme il gelo.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua, se indurito si rimuove solo meccanicamente.
Pulizia residui di colla su parquet prefinito	Pulitore Stripcoll
Confezioni disponibili	Secchi da 15 kg
Colori disponibili	Legni chiari

Preparazione del sottofondo

Prima della posa verificare che i locali soddisfino i requisiti necessari per la posa dei pavimenti in legno. I sottofondi cementizi devono essere piani, resistenti alla compressione e trazione, privi di polvere e parti incoerenti, non eccessivamente ruvidi e assorbenti. Eventuali residui oleosi, vecchie colle o altri trattamenti devono essere rimossi. È indispensabile inoltre accertarsi che non vi siano risalite di umidità.

I massetti di anidrite devono essere carteggiati, aspirati e, se eccessivamente polverosi, trattati con un primer antipolvere come il Nanofix.

I sottofondi cementizi eccessivamente assorbenti o spolveranti, devono essere trattati con il primer Nanofix oppure, per interventi più in profondità, con il Primer TS secondo le modalità riportate nelle relative schede tecniche.



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol TP3 RF



Certificazioni



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Adesivi &
Sigillanti

Il contenuto di umidità residua per i sottofondi cementizi non deve superare il 2%; per quelli a base di gesso o anidride non deve superare lo 0,5%. Nel caso di pavimenti riscaldanti l'umidità residua non dovrà essere superiore all'1,7% per i sottofondi cementizi e 0,3% per i sottofondi a base anidrite.

Non è possibile utilizzare Tovcol TP3 RF su sottofondi non assorbenti come ad esempio ceramica o sottofondi trattati con primer impermeabilizzanti.

Incollaggio del parquet.

Mescolare prima dell'uso. Applicare il collante uniformemente sul sottofondo con apposita spatola, cercando di amalgamare eventuali residui di polvere. La spatolatura va eseguita in piccoli tratti al fine evitare la formazione della pellicola superficiale prima della posa. Eventualmente rimuovere l'adesivo e riapplicare. Posare le tavolette sul collante esercitando una leggera pressione per favorirne l'adesione.

Note

- Teme il gelo
- Evitare di bagnare le tavolette sui fianchi.
- Lasciare uno spazio di circa 1 cm sul perimetro della stanza per permettere la dilatazione del legno.
- Per la posa di formati di grande dimensione senza maschiatura, parquet prefiniti o lamparquet di legni molto nervosi come acero o faggio si consiglia comunque l'utilizzo di adesivi reattivi

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente

Tovcol TP3 RF



Certificazioni



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 04 – 03/08/2023.. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.