

Idropittura acrilica lavabile per interni ad effetto opaco. Permeabile al vapore acqueo, di facile applicazione, con ottimo punto di bianco e copertura

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido viscoso bianco
Densità	1,45 kg/litro
Viscosità	20000 mPas
pH	8,5
Secco al tatto	Circa 1 ora
Sovraverniciatura	Circa 4 ore
Diluizione	20 – 30% con acqua
Resa	8 – 10 m ² /litro
VOC	20 g/litro, cat A/a (BA), limite 30 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Secchi da 14 litri

Preparazione supporto

Assicurarsi che i supporti nuovi siano ben asciutti e maturati. Rimuovere mediante spazzola o lavaggio eventuali efflorescenze e residui sfoglianti di vecchie pitture.

Livellare eventuali imperfezioni con uno stucco idoneo.

Su sottofondi molto assorbenti o residui non sfoglianti di vecchie tempere applicare una mano di Nanofix.

Applicazione

Applicare almeno due mani di pittura a pennello o rullo attendendo almeno 4 ore tra una mano e l'altra. Unika è applicabile anche mediante spruzzo airless.

Note

Teme il gelo

Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

Il film raggiunge le massime prestazioni fisico-chimiche dopo circa 7 giorni.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Unika

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 27/01/2023 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.