Spreeglasur Industriekeramik GmbH

16.03.2026 | Geschäftszeichen CB-LAB-01

Prüfbericht KX-12 – Temperaturwechselversuch

Prüfgegenstand sind zwölf keramische Dichtkörper des Prototypenloses KS-2611. Das Labor hat die Körper vom 12. bis zum 16. März in drei Serien mit je vier Körpern geprüft. Die vereinbarten Eckdaten lauten 40 Temperaturwechsel zwischen 20 und 180 Grad Celsius sowie anschließende Dichtigkeitsprüfung unter 8 bar.

Bei den Proben 3, 7 und 11 trat vor dem 40. Wechsel eine sichtbare Randrissbildung auf. Die übrigen Proben bestanden den Drucktest. Zur Ursache kommen die geänderte Bindercharge und die Haltezeit im Brennprogramm in Betracht. Eine abschließende Zuordnung ist ohne Wiederholung nicht möglich.

Die Erstprüfung enthält keinen Nachweis dafür, dass die Serienanforderung für sämtliche Proben erfüllt ist. Der Kunde hat um Übersendung der Einzelmessreihen gebeten. Diese liegen als Geräteausdruck im Labor; der USB-Export war beim heutigen Versand nicht lesbar. Die Lieferung des Prototypen wird hiervon getrennt behandelt.

Versand: 16. März 2026, 08:42 Uhr, an Marta Enke. Im ERP ist weiterhin die Angebotsnummer KX-26 hinterlegt. Das Feld Auftragseingang wurde vom Vertrieb bisher nicht auf eine bestätigte Bestellung geändert.

Jan Lorentz, Laborleitung