



ООО «УДАРНИК»

141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина,
дом 5А, цокольный этаж, пом. 014-8
ОГРН 1225000095473, ИНН 5047267256, КПП 504701001

БИК 044525593, к/с 30101810200000000593,
р/с 40802810101610000514 в АО «АЛЬФА-БАНК»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «УДАРНИК»

_____Тиссен Е.Г.

«____» _____ 2023 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
по применению грунт-эмали «Ударник»

Дата введения 21.03.2023

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Область применения документа

1. Описание
2. Подготовка и процесс нанесения
3. Расход
4. Контроль качества и толщины покрытия
5. Техника безопасности, охрана труда и экология
6. Транспортировка и хранение
7. Требования к условиям эксплуатации и текущий ремонт покрытия
8. Срок службы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Грунт-эмаль 3 в 1 «Ударник»

Область применения документа

Настоящий регламент распространяется на проектирование и выполнение работ по окраске антикоррозионного покрытия для стальных несущих строительных конструкций с использованием Грунт-эмаль 3 в 1 «Ударник», и является неотъемлемой частью проектов и производства работ.

Технология устройства покрытия разработана ООО «УДАРНИК». Любые отступления от требований настоящей Инструкции без согласования с разработчиком не допускаются. Производитель краски не несет ответственности за дефекты покрытия, образовавшиеся вследствие несоблюдения требований настоящего технологического регламента.

1. Описание

1.1. Однокомпонентная быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль 3 в 1 на основе модифицированных алкидных смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Применяется для окрашивания дорожной, сельскохозяйственной техники, а также для различных металлоконструкций. Совмещает в себе антикоррозионный грунт и финишную эмаль. Срок службы покрытия при эксплуатации в условиях открытой атмосферы при толщине сухого слоя 150 мкм составляет 7 лет. При толщине сухого слоя 350 мкм 15 лет.

1.2. Грунт-эмаль 3 в 1 «Ударник» формирует на поверхности металлоконструкций антикоррозионное покрытие и предназначено для эксплуатации в условиях открытой атмосферы при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности не более 80%.

1.3. При эксплуатации защитное покрытие следует оберегать от механических повреждений. В случае нарушения однородности покрытия из-за механических повреждений или нарушения условий эксплуатации, возможно ремонтное восстановление покрытия.

Технические характеристики Грунт-эмаль 3 в 1 «Ударник»

Цвет	По согласованию с заказчиком
Сухой остаток, %	Не менее 60
Плотность покрытия, кг/л	1,2±0,1
Температура при обработке	От +5 до +35°C
Срок службы покрытия, лет	7
Промежуточная сушка м/у слоями, ч	Не менее 1
Время полного высыхания, час	48
Растворитель	Разбавитель «Ударник»

2. Подготовка и процесс нанесения

Рекомендуемое оборудование – агрегаты безвоздушного напыления высокого давления, рекомендуемый диаметр сопла 13-25 мм.

2.1. Осмотреть упаковочную тару и убедиться в отсутствии повреждений, сохранности содержимого, соответствии его внешнего вида требованиям ТР.

2.2. Проверить срок годности материала и тщательно перемешать до получения массы с однородной консистенцией. Перемешивание производится специальным миксером, непосредственно в таре, на протяжении 2-5 минут. При необходимости возможно добавить разбавитель, в количестве не более 10% от массы, после чего еще раз перемешать и выдержать в течении 5-10 минут.

2.3. Перед нанесением очистить поверхность от ржавчины и других загрязнений, обезжирить органическим растворителем.

2.4. Толщина одного слоя нанесенного состава должна быть не более 150 мкм. Выдержка покрытия перед нанесением второго слоя составляет не менее 1 часа.

2.5. Основание должно быть прочным, однородным, без трещин.

2.6. Перед нанесением поверхность должна быть сухой, свободной от грязи, пыли, и веществ, препятствующих адгезии. Перед окраской на поверхности не должно быть наледи, инея или воды.

2.7. Температура поверхности во время сушки должна быть на 3-4°C выше температуры точки росы, температура воздуха +5 - +35°C, относительная влажность воздуха не более 75%.

3. Расход

3.1. Расход материала теоретический на 100 мкм мокрого слоя составляет 110 грамм на 1 квадратный метр.

3.2. Технологические потери при нанесении составляют от 10% до 50% в зависимости от способа нанесения, параметров обрабатываемой конструкции, условий проведения работ, но на практике, в зависимости от условий, технологические потери могут быть и больше.

4. Контроль качества и толщины покрытия

4.1. Контроль толщины покрытия производится в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009.

4.2. Толщину каждого неотвержденного слоя покрытия измеряют отдельно. Для измерения используют зубчатую линейку. Для измерения толщины отвержденного слоя покрытия используют толщиномеры для лакокрасочных покрытий. Окончательные измерения производят после полного отверждения покрытий.

4.3. Внешний вид и толщина слоя покрытия контролируются при приемке покрытия в эксплуатацию и фиксируются в журнале производственных работ.

5. Техника безопасности, охрана труда и экология

5.1. При выполнении окрасочных работ, необходимо использовать средства

индивидуальной защиты и руководствоваться требованиями техники безопасности в строительстве.

5.2. При попадании краски на кожу – смыть водой с мылом. При попадании в глаза – промыть обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. После проведения работ, загрязненные краской инструменты и оборудование необходимо промыть водой.

5.4. К проведению окрасочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- а) предварительный медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н;
- б) обучение правилам безопасности труда по ГОСТ 12.0.004, производственной санитарии, пожаро- и электробезопасности;
- в) профессиональную подготовку.

5.5. Рабочие, инженерно-технические работники должны знать:

- а) опасные вредные производственные факторы, вредные вещества в составе применяемых материалов, вероятность их появления в воздухе рабочей зоны и характер их воздействия на организм человека;
- б) инструкции по порядку выполнения работ и содержанию рабочего места;
- в) инструкции по охране труда и промышленной безопасности, производственной санитарии;
- г) правила личной гигиены;
- д) правила пользования средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
- е) правила оказания первой медицинской помощи.

6. Транспортировка и хранение

6.1. Грунт-эмаль транспортируется в упакованном состоянии любым видом наземного, воздушного и водного транспорта, обеспечивающим сохранность продукции и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2. Обязательные условия при перевозке – предохранение упаковки от механических повреждений и поддержание температуры внутри транспортного средства не ниже -40°C.

6.3. Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары. По истечении гарантийного срока хранения покрытия, без лабораторного тестирования и согласования с изготовителем применять не рекомендуется.

7. Требования к условиям эксплуатации и текущий ремонт покрытия

7.1. Покрытие в эксплуатационном состоянии не гигроскопично, обеспечивает атмосферостойкое, антикоррозионное покрытие поверхности металлоконструкций и может применяться как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Покрытие следует оберегать от разрушения:

- а) механическое, динамическое или иное воздействие, способное разрушить поверхность;
- б) соприкосновение с движущимися или вибрирующими поверхностями машин и механизмов.

7.2. Не допускается попадание химически агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, органических растворителей и т.д.) на поверхность покрытия. В случае попадания на эксплуатационную поверхность агрессивных веществ различных типов, информация о виде, концентрации, температуре, длительности воздействия, а также площади и характере загрязнения сообщается фирме производителю работ и Заказчику, подписавшему Договор на проведение работ, для совместной выработки работ по сохранению или восстановлению покрытия.

8. Срок службы

Срок службы покрытия, при условии соблюдения правил нанесения и эксплуатации составляет не менее 7 (семи) лет при эксплуатации в нормальных условиях и толщине сухого слоя 150 мкм.