



Испытательная лаборатория

«Тест-ГРУПП»

Адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 46, стр.1.

e-mail: test-group@bk.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ

«ТЕСТ-ГРУПП»

Звенигородцев Н.А.



Протокол испытаний

(образца продукции)

№ 0495К от 13.04.2023 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Грунт-эмаль три в одном «Ударник»
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «Ударник». Адрес: 141407, РОССИЯ, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, цокольный этаж, помещение 014-8.
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «Ударник». Адрес: 141407, РОССИЯ, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, цокольный этаж, помещение 014-8.
НД на продукцию	ТУ 20.30.12-003-58606799-2023
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Дата начала проведения испытания (измерения)	26.02.2023
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Испытания для грунт-эмали три в одном «Ударник» для эксплуатации в атмосферных условиях на открытом воздухе (атмосфера тип II.III ГОСТ 15150) по ГОСТ 9.401-9, метод 6. Для условий эксплуатации УХЛ1-ХЛ1, ОМ
Испытательное оборудование	Климатическая камера PLATINOUS RAINBOW PR-IG Испытательная камера MINISABZERO MC-81

Результат испытаний **по ускоренным климатическим испытаниям грунт-эмали три в одном производства** **ООО «Ударник»**

Для климатических испытаний огнезащитных составов по металлическим конструкциям производства ООО «Ударник» в условиях промышленной атмосферы в лабораторию ОАО «» были переданы образцы, нанесенные методом безвоздушного распыления на металлическую пластину Ст20, сушка при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

В испытательной лаборатории «Тест-ГРУПП» были проведены испытания для грунт-эмали три в одном «Ударник» для эксплуатации в атмосферных условиях на открытом воздухе (атмосфера тип II, III ГОСТ 15150) по ГОСТ 9. 401-91, метод 6 для условий эксплуатации УХЛ1-ХЛII (климатический район с умеренным и холодным климатом), ОМ (в макроклиматических районах как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом).

Испытания выполнялись в камерах:

Климатическая камера PLATINOUS RAINBOW PR-IG, испытательная камера MINISABZERO MC-81 t от - 85°C до $+180^\circ\text{C}$ в атмосфере сернистого газа, с концентрацией, соответствующей ГОСТ 9.401, метод 6. Продолжительность испытаний, окрашенных металлических образцов в камерах соответствовало 68 циклам.

Оценка результатов испытаний проведена по ГОСТ 9.407-84.

Расчет прогнозируемого срока службы состава проведен по ГОСТ 9.401-91, приложение 10.

Образцы пластины покрытые защитным составом состоящим из:

Грунт-эмаль три в одном «Ударник» выпускаемая по ТУ 20.30.12-003-58606799-2023

1-й слой: Грунт-эмаль три в одном «Ударник» -70 мкм,

2-й слой: Грунт-эмаль три в одном «Ударник» -80 мкм,

Общая толщина покрытия -150 мкм.

Декоративные свойства состава

Декоративные свойства состава производства ООО «Ударник» оценивали по трем показателям: цвету (Ц), грязеудержанию (Г), млению (М) изменения цвета, грязеудержания определяли визуально. Мление определяли при трении хлопчатобумажной ткани по образцу с последующей оценкой наличия частиц пигмента на ткани визуально. Оценку разрушения по каждому показателю определяли в баллах (ГОСТ 9. 407-840). По окончании срока испытаний у всех образцов изменения цвета не было обнаружено, частиц грязи на поверхности систем покрытий не было, на ткани отсутствовали частицы пигмента.

Общая оценка декоративных свойств состава производства ООО «Ударник», после климатических испытаний, соответствует показателю АД1.

Защитные свойства состава

Защитные свойства состава по отношению к стали Ст20 оценивали по показателям: растрескивание, отслаивание, образование пузырей, коррозия металла, выветривание, сморщивание, растворение.

После проведения испытаний, изменения защитных свойств, разрушений образцов состава не наблюдалось.

Общая оценка защитных свойств состава производства ООО «Ударник» по всем гостированным показателям составляет АЗ1.

Расчет прогнозируемого срока службы состава

Прогнозируемый срок службы производства состава производства ООО «Ударник» в условиях эксплуатации УХЛII, ОМ по результатам ускоренных климатических испытаний определен по формулам ГОСТ 9. 401-91 приложение 10. Ошибка прогнозирования по ГОСТ 9. 401-91 применяется равной $\pm 10\%$.

Из расчетов (формулы по ГОСТ 9. 401-91 пр.10) следует, что прогнозируемый срок службы состава составил не менее 7 лет.

Выводы:

1. После завершения климатических испытаний опытных образцов состава производства ООО «Ударник» трещин, пузырей, морщин, и других дефектов на поверхности составов не обнаружено.
2. Состав производства ООО «Ударник» выпускаемый по ТУ 20.30.12-003-58606799-2023 может быть применены для окраски наружных поверхностей металлоконструкций эксплуатирующийся в о агрессивных условиях объектов химической, нефтехимической и металлургической промышленности, подвергающихся воздействию средней и высоко-коррозионной атмосферы в макроклиматических районах, характеризующихся холодным и умеренным холодным климатом, так и тропическим морским климатом.
3. По результатам ускоренных испытаний, с учетом ошибки прогнозирования по ГОСТ 9. 401-91, прогнозируемый срок службы состава составил не менее 7 лет в промышленной зоне с макроклиматическим районом, характеризующимся холодным и умеренно холодным климатом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола



Каширский Е.В
Ф.И.О.