BINDALS PAPERS MILLS LIMITED

TECHNICAL SPECIFICATION SHEET

SPECIFICATION OF BINDALS BRITEWITE (NSS)

S.N.	Parameter	Unit	GSM RANGE						
1	Nominal Grammage	g/m²	57	60	64	70	80	90	100
2	Actual Grammage	g/m²	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%
3	Bulk	cc/gm	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.25 ± 0.02	1.25 ± 0.02
4	Breaking Length MD	mtrs.	3500 ± 200	3500 ± 200	3500 ± 200	3500 ± 200	3500 ± 200	3500 ± 200	3500 ± 200
5	Breaking Length CD	mtrs.	1800 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200
6	Tear factor MD	-	38 Min	38 Min	38 Min	38 Min	38 Min	38 Min	38 Min
7	Tear factor CD	-	48 Min	48 Min	48 Min	48 Min	48 Min	48 Min	48 Min
8	Brightness ISO	%	88 ±1	88 ±1	88 ±1	88 ±1	88 ±1	88 ±1	88 ±1
9	Opacity	%	91 ± 1	92 ± 1	93 ± 1	94 ± 1	95 ± 1	96 ± 1	97 ± 1
10	Bendsten Roughness TOP	ml/min	250 ± 20	250 ± 20	250 ± 20	250 ± 20	250 ± 20	250 ± 20	250 ± 20
11	Bendsten Roughness Bottom	ml/min	150 ± 20	150 ± 20	150 ± 20	150 ± 20	150 ± 20	150 ± 20	150 ± 20
12	Cobb	g/m²	30 Max	30 Max	30 Max	30 Max	30 Max	30 Max	30 Max
13	Moisture	%	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5

SPECIFICATION OF BINDALS CLASSIC MAPLITHO (SS)

S.N.	Parameter	Unit	GSM Range					
1	Nominal Grammage	g/m²	64	70	80	90	100	110/120/140
2	Actual Grammage	g/m²	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%
3	Bulk	cc/gm	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.25 ± 0.02	1.25 ± 0.02	1.25 ± 0.02
4	Breaking Length MD	mtrs.	3800 ± 200	3800 ± 200	3800 ± 200	3600 ± 200	3600 ± 200	3600 ± 200
5	Breaking Length CD	mtrs.	2000 ± 200	2000 ± 200	2000 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200
6	Tear factor MD	-	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min
7	Tear factor CD	-	50 Min	50 Min	50 Min	50 Min	50 Min	50 Min
8	Brightness ISO	%	92 ± 1	92 ± 1	92 ± 1	92 ± 1	92 ± 1	92 ± 1
9	Opacity	%	93 ± 1	94 ± 1	95 ± 1	96 ± 1	97 ± 1	98 ± 1
10	Bendsten Roughness TOP	ml/min	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10
11	Bendsten Roughness Bottom	ml/min	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10
12	Wax Pick	Nos.	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)
13	Cobb	g/m²	26 Max	26 Max	26 Max	26 Max	26 Max	26 Max
14	Moisture	%	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5

SPECIFICATION OF BINDALS ACE MAPLITHO (SS)

S.N.	Parameter	Unit	GSM Range							
1	Nominal Grammage	g/m²	57	60	64	70	80	90	100	110/120/140
2	Actual Grammage	g/m²	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%
3	Bulk	cc/gm	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.28 ± 0.02	1.25 ± 0.02	1.25 ± 0.02	1.25 ± 0.02
4	Breaking Length MD	mtrs.	3800 ± 200	3800 ± 200	3800 ± 200	3800 ± 200	3800 ± 200	3600 ± 200	3600 ± 200	3600 ± 200
5	Breaking Length CD	mtrs.	2000 ± 200	2000 ± 200	2000 ± 200	2000 ± 200	2000 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200	1800 ± 200
6	Tear factor MD	-	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min
7	Tear factor CD	-	50 Min	50 Min	50 Min	50 Min	50 Min	50 Min	50 Min	50 Min
8	Brightness ISO	%	90 ± 1	90 ± 1	90 ± 1	90 ± 1	90 ± 1	90 ± 1	90 ± 1	90 ± 1
9	Opacity	%	91 ± 1	92 ± 1	93 ± 1	94 ± 1	95 ± 1	96 ± 1	97 ± 1	98 ± 1
10	Bendsten Roughness TOP	ml/min	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10	210 ± 10
11	Bendsten Roughness Bottom	ml/min	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10
12	Wax Pick	Nos.	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)	14A Clear (Min)
13	Cobb	g/m²	26 Max	26 Max	26 Max	26 Max	26 Max	26 Max	26 Max	26 Max
14	Moisture	%	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5

SPECIFICATION OF BINDALS COPIER PAPER

S.N.	Particulars	Unit	65	70	75	80
1	GSM	g/m²	± 2.5%	± 2.5%	± 2.5%	± 2.5%
2	Caliper	micron	97 ± 1	102 ± 1	105 ± 1	106 ± 1
3	Bulk	cc/g	1.48 ± 0.02	1.45 ± 0.02	1.40 ± 0.02	1.33 ± 0.02
4	Roughness Top	ml/min	330 ± 20	300 ± 20	280 ± 20	240 ± 20
	Roughness Bottom		200 ± 20	200 ± 20	180 ± 20	160 ± 20
5	Brightness ISO	%	91 ± 1	91 ± 1	91 ± 1	91 ± 1
6	Opacity	%	92 ± 1	93 ± 1	94 ± 1	95 ± 1
7	Tear Factor MD	-	40 Min	40 Min	40 Min	40 Min
	Tear Factor CD		50 Min	50 Min	50 Min	50 Min
8	Breaking Length MD	meter	4000 ± 200	4000 ± 200	4000 ± 200	4000 ± 200
	Breaking Length CD		2200 ± 100	2200 ± 100	2200 ± 100	2200 ± 100
9	Stiffness MD	taber	2.0 Min	2.0 Min	2.1 Min	2.2 Min
	Stiffness CD		1.0 Min	1.0 Min	1.1 Min	1.2 Min
10	Cobb	g/m²	25 Max	25 Max	25 Max	25 Max
11	Wax Pick	No	14A Clear	14A Clear	14A Clear	14A Clear
12	Moisture Content	%	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5

Marketed & Distributed by

Annapurna Trading Pvt. Ltd.

Kalanki, Kathmandu, Nepal, Tel.: 01-5670271

E-mail: atpl.nepal@gmail.com







NH4 80 Gsm



NH4 75 Gsm



NH4 70 Gsm