

检 验 报 告

Test Report

产品名称: 岩板

委托单位: 广东众岩联岩板科技有限公司

规格型号: 1000mm×3000mm×9mm

检验类别: 委托检验

签发日期: 2023 年 11 月 29 日

广东华迅陶瓷产品检测有限公司
Guangdong Huaxun Ceramic Products Testing Co.,Ltd





No: T23-WT2893

广东华迅陶瓷产品检测有限公司

检 验 报 告

共 4 页 第 2 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	岩板 1000mm×3000mm×9mm 众岩联 优等	生产日期 或批号	——/——
		样品编号	-----
委托单位	广东众岩联岩板科技有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	广东省佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶北路	样品数量/ 来样方式	16片/送样
接样人	姚婉芬	接样日期	2023年11月18日
样品特征 及状态	正常	检验日期	2023年11月18日至 2023年11月29日
检验依据	GB/T 4100-2015（附录G） 《陶瓷砖 附录G 干压陶瓷砖（E≤0.5%BIa类）》； GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检 验 结 论	检验结果符合GB/T 4100-2015标准中附录G及GB 6566-2010标准中A类装饰装修材料的要求。 二〇二三年十一月二十九日 检验专用章		
备 注	-----		

批准: 黄礼明

审核: 周玉珍

主检: 周玉珍



广东华迅陶瓷产品检测有限公司



202119015708

No: T23-WT2893

广东华迅陶瓷产品检测有限公司

检 验 报 告

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单 位 符 号	标 准 要 求			检 验 结 果		判 定
1	尺寸及偏差	%	长度	相对于工作尺寸 的允许偏差	±0.6	-0.02~+0.01		合格
		mm			最大值±2.0	-0.5~+0.2		
		%	宽度	相对于工作尺寸 的允许偏差	±0.6	-0.04~-0.01		
		mm			最大值±2.0	-0.4~-0.1		
		mm	厚度	工作尺寸≤13.5		9.0		
		%		相对于工作尺寸 的允许偏差	±5	-4~0		
		mm			最大值±0.5	-0.4~0		
2	边直度	%	±0.5			-0.03~+0.03		合格
		mm	最大值±1.5			-0.30~+0.31		
3	直角度	%	±0.5			-0.04~+0.04		合格
		mm	最大值±2.0			-0.40~+0.40		
4	表面平整度	mm	上凸	≤2.0		0.9		合格
			下凹	≤2.0		0.5		
5	表面质量	-----	至少砖的95%的主要区域无明显缺陷			符 合		合格
6	吸水率	%	平均值≤0.5 单个值≤0.6			0.08 0.06~0.09		合格
7	破坏强度	N	当厚度≥7.5mm时,平均值≥1300			2168		合格
8	断裂模数	MPa	平均值≥35 单个值≥32			49 46~53		合格
9	抗釉裂性	-----	经试验应无釉裂			符 合		合格
10	耐污染性	-----	最低3级			5级		合格
11	耐家庭化学试剂和游泳池盐类	-----	不低于GB级			GA级		合格
12	地 砖 摩 擦 系 数	-----	单个值≥0.50			干法	0.66~0.70	合格
13	内照射指数I _{Ra}	-----	A类装饰装修材料: I _{Ra} ≤1.0			0.5		A类
			B类装饰装修材料: I _{Ra} ≤1.3					
	外照射指数I _r	-----	A类装饰装修材料: I _r ≤1.3			0.7		
			B类装饰装修材料: I _r ≤1.9					
			C类装饰装修材料: I _r ≤2.8					

(以 下 空 白)

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖红色“检验专用章”，本报告无效。
3. 委托检验报告仅对来样负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，应在收到报告15天内提出，逾期视为认同检验结果。
5. 如需对报告内容作进一步查询，请致电业务联系电话。



广东华迅陶瓷产品检测有限公司

地址：广东省佛山市禅城区南庄镇陶兴大道罗格莘村路段28号606室

业务电话 (Tel) : 189 3892 1033

传真 (Fax) : (0757) 83277715

投诉电话 (Tel) : (0757) 83277715

邮编 (Post Code) : 528000