



221800110414

检 验 报 告

No: AJ20240230

样（产）品名称: 岩板

被 抽 样 单 位: 湖南亚泰科技有限公司

标 称 生 产 者: 湖南亚泰科技有限公司

委 托 单 位: 岳阳市市场监督管理局

检 验 类 别: 监督检验

检验单位: 岳阳市检验检测中心



岳阳市检验检测中心
检 验 报 告

No: AJ20240230

共 2 页 第 1 页

产品名称		岩板	商标	/	规格型号	1600×3200×12mm
生产日期/批号		/				
被抽样单位名称及联系电话		湖南亚泰科技有限公司				
标称生产者名称及联系电话		湖南亚泰科技有限公司				
任务来源		市局监督计划				
抽样日期	2024-6-7	抽样人员	钟李军 刘乐琪	样品到达日期	2024-6-7	
样品数量	10片	抽样基数	1000件	检查封样人员	钟李军	
样品等级	优等品	抽样单编号	0003314	封样状态	封样完好	
检验依据		GB/T 4100-2015附录G《陶瓷砖》				
检验结论	实物质量判定	经抽样检验，该样品所检项目符合GB/T 4100-2015附录G《陶瓷砖》标准要求，所检项目检验合格。				
	标签判定	/				
	产品质量综合判定	/				
备注		生产日期：2024.5 电话：15842899700 受检单位地址：岳阳县新墙镇大桂村4组				



签发日期：2024-06-28

批准：

[Signature]

审核：

[Signature]

编制：

[Signature]



岳阳市检验检测中心
检 验 报 告

No: AJ20240230

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		计 量 单 位	标准或技术要求	实测结果	单项结论
1	吸水率	平均值	%	≤ 0.5	0.30	合格
		单个值	%	≤ 0.6	0.35	合格
2	破坏强度		N	厚度 $\geq 7.5\text{mm}$, 破坏强度平均值 ≥ 1300	3641	合格
3	断裂模数	平均值	MPa	≥ 30	32.3	合格
		单个值	MPa	≥ 27	31.8	合格
4	表面质量		/	至少95%的砖其主要区域无明显缺陷	符合	合格
5	有釉砖抗釉裂性		/	经试验应无釉裂	符合	合格
6	抗化学腐蚀性	耐家庭化学试剂和游泳池盐类	/	不低于GB级	GA级	合格
7	耐污染性		/	最低3级	5级	合格
8	放射性核素限量	内照指数 I_{Ra}	/	≤ 1.0	0.2	合格
		外照指数 I_{Y}	/	≤ 1.3	0.4	合格

以下空白

