

焊接工艺评定记录 (PQR)

文件编号	PQR-001	焊接方法	SMAW
依据PQR	—	评定标准	NBT47014-2023
机械化	manual	是否冲击	否

一、母材

牌号	类别号	组别号	标准号	厚度 (mm)
Q345R	Fe-1	Fe-1-2	GB/T 713	16

二、焊接材料

牌号	型号	分类栏位	标准	直径 (mm)
J507	E5015	表2-E50	GB/T 5118	3.2

三、接头与坡口

butt焊缝 | 坡口: V | 角度 | 钝边 | 间隙

四、焊接参数 (按焊道)

序号	层次	焊材	直径 (mm)	电流 (A)	电压 (V)	极性	速度	保护气
1	打底	J507	3.2	100~130	22~26	DCEP		
2	填充	J507	3.2	120~140		DCEP		

五、预热 / 焊后热处理 / 焊接位置

最低预热温度	无	焊缝金属厚度	16mm
焊后热处理	无	焊接位置	1G