JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE

RL-35 V2020 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS **ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA**



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA	\:	28/08/2020	
ID. EQUIPO: CDBC Fase 2 N	4R Nº 86526	5 (Autotransf. ATR	-2 GENERA	I F. Nº	X41XII -	O / DIAGNÓS		
		(7.0000.0.10.17.11.1			3442	2 5157	'1	
POT. MÁXIMA:	75			FECHA MUESTREO:			31/07/2020	
VOLTAJE:	220	kV	FECHA RECEPCIÓN:			05/08/2020		
LUGAR:	S/E Cardones			FECHA ANÁLISIS:			27/08/2020	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR			AÑO FABRICACIÓN:			1980		
FECHA: 17/12/2009				ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
Nº ORDEN DE TRABAJO: 6948				REGIMEN DE CARGA:			20	%
MODELO:	Con res	spiradero libre	TEMPERATURA AC			E:	31,6	°C
LUGAR DE MUESTREO:		-			DAD RELATIVA		49	%
VOL. MUESTRA:	1000	·	mL	VOL. ACEITE CDBC:			No informado	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result 25 °		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	6		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	37		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,872		-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y brillan amarillo claro		و		-	-

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Rigidez dieléctrica fuera de límite para CDBC conectado al terminal AT.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: **ACCIÓN A SEGUIR:** Aceite en mínimas condiciones para servicio. Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº **3442**

Descripción Equipo: CDBC Fase 2 MR Nº 86526 (Autotransf. ATR-2 GENERAL E. Nº 84381)

Potencia (MVA): **75** Voltaje (kV): **220**

Datos análisis anteriores:

Análisis >	51571	12833	4563	4126					
Fecha >	31-07-2020	17-12-2009	22-03-2005	23-12-2004					
Humedad	6	14	18	12					
RD	37	58	60	70					
Densidad	0,872	0,881	-	-					
To del aceite	32								





(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.