

## 선흘통 및 흙통걸이 품질기준

### 1. 칼라 선흘통

- 가. 선흘통은 KS 품질기준(KS M 3404 (일반용 경질 폴리염화비닐관)-VG2)에 적합한 제품이어야 하며, 기타 부속자재는 품질 및 성능이 우수한 제품으로서 견본품을 제출하여야 한다.
- 나. 변퇴색 시험 방법은 KS F 5602 (합성수지 창호용 형재)의 내후성 시험방법에 따르며 500시간 동안 물을 뿌리면서 빛을 받아 시킨 후 육안으로 관찰하였을 때 현저한 변색이 없어야 한다.

### 2. 일반 선흘통

일반 선흘통은 KS M 3413 (발포 중심층을 갖는 공압출 염화비닐관)의 FG관 또는 KS M 3404 (일반용 경질 폴리염화비닐관)의 VG2관으로 한다.

### 3. 스테인레스 선흘통

스테인레스 강관은 KS D 3595의 STS 304에 적합한 재질로 한다.

### 4. 흙통걸이

흙통걸이의 재질은 아연도금강재 또는 PVC제품으로 한다.